

BISON® GLASS

Adeziv pentru sticla, cu uscare rapida,
transparent, rezistent la apa



DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv pentru sticla, cu actiune rapida, transparent, rezistent la apa. Face toate zgarieturile invizibile.

DOMENIU DE UTILIZARE

Lipeste sticla si cristal, atat intre ele cat si pe metal. Ideal pentru lipirea si repararea obiectelor din sticla si cristal, precum vase, pahare, carafe, castroane, statuete, blaturi de masa, lampi si candelabre. Nu este recomandat pentru acvarii, gemuri securizate (parbrize), vitralii.

PROPRIETATI

- rapid
- se intareste sub actiunea radiatiilor UV
- transparent 100%
- rezistenta la contactul cu apa
- rezistenta la agentii de spalat vase

UTILIZARE

Conditii de lucru: Nu utilizati la temperaturi sub +10°C.

Pregatirea suprafetelor: Suprafetele ce urmeaza a fi lipite trebuie sa fie uscate, curatate, degresate si curatate de praf in prealabil. De asemenea ele trebuie sa se imbine perfect. Slefuiti usor metalele inainte de lipire pentru a asigura o aderenta ridicata.

APLICARE

Diluare: Adezivul Bison Glass nu poate fi diluat.

Instructiuni de utilizare: Aplicati adezivul pe una din parti, evitand actiunea directa a razelor solare. Asezati partile in pozitia corecta, presati ferm 10-20 secunde si expuneti la soare. Nu miscati partile pana la uscarea completa. Bison Glass se intareste numai la expunerea directa a razelor solare. Daca este posibil puteti folosi o lampa UV cu lungimi de unda cuprinse intre 250nm-350nm.

Pete/reziduuri: Petele proaspete se indeparteaza imediat cu acetona. Petele de adeziv intarit se poate indeparta doar pe cale mecanica.

Atentie: Bison Glass se intareste sub actiunea radiatiilor UV, in exterior sub actiunea directa a razelor solare, sau in interior in apropierea geamului. Adezivul nu se intareste daca cerul e innorat sau la lumina artificiala. In aceste conditii utilizati o lampa UV cu lungimi de unda cuprinse intre 250nm-350nm.

TIMP USCARA

Faza deschisa: aprox. 5 minute.

Uscare/timp de intarire: aprox. 5 minute (in functie de intensitate razelor solare).

*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant.

PROPRIETATI TEHNICE

Rezistenta la umiditate: buna

Rezistenta la temperatura: cuprinsa intre -50°C si +130°C

Rezistenta la radiatii UV: buna

Rezistenta la chimicale: buna

Instructiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SPECIFICATII TEHNICE

Baza: ester acrilic

Culoare: transparent

Vascozitate: lichid

Continut solid: aprox. 100%

Densitate: aprox. 1,1 g/cm³

TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricatiei. Termenul de valabilitate scade dupa deschiderea ambalajului.

A se depozita in spatii racoroase, ferite de umezeala si inghet.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro