

BISON® MONTAGEKIT SUPER STRENGTH

Adeziv de constructii pe baza de cauciuc neoprenic



DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv de constructii de calitate superioara, cu capacitate de umplere, universal, cu aderență initiala foarte buna, pe baza de cauciuc neoprenic. Pentru fixarea cu usurinta a tuturor tipurilor de materiale. Cuiele si suruburile nu mai sunt necesare.

DOMENIU DE UTILIZARE

Indicat pentru lipirea puternica a tuturor tipurilor de materiale (de constructii) precum, lemn, piatra, metal si o varietate de materiale sintetice pe aproximativ orice suprafata: piatră, beton, lemn, metal, sintetice, decorațiuni, gips carton, etc. Pentru uz interior si exterior. Excelent pentru asamblari variate, de ex cadre de lemn, plinte, praguri, glafuri, panouri de construcție, lambriuri, sipci, frize din lemn, jgheaburi, semnalizatoare si indicatoare pentru usi, numere de casă, panouri, praguri, placi ceramice, cârlige de suspendare, prize, cutii. Nu este indicat pentru lipirea materialelor neporoase intre ele, pentru zone cu permanenta umiditate si/sau pentru materialele aflate in contact permanent cu apa, pentru oglinzi, polietilenă (PE) și polipropilenă (PP).

PROPRIETATI

- foarte puternic
- aderență initiala foarte puternica
- elasticitate permanenta
- capacitate de umplere
- indicat si pentru suprafete neuniforme
- aderență rapida
- rezistenta la umiditate si caldura
- inlocuieste cu succes cuiele si suruburile

PREGATIRE

Conditii de aplicare: Nu utilizati la temperaturi sub +5°C.

Pregatirea suprafetelor: Suprafețele de lipit trebuie sa fie curate și uscate, degresate și lipsite de praf. Asigurati-va ca suprafetele ce urmeaza a fi lipite sunt solide.

Unelte necesare: Un ciocan de cauciuc pentru tapare.

APLICARE

Instructiuni de utilizare: Aplicati adeziv in linii sau puncte la o distanta de 20-40 cm in functie de greutatea materialului. Asigurati-va ca adezivul este aplicat in colturi si pe margini. Atunci cand aplicati adezivul pentru lipirea unor suprafete mai mari, dispersati pe toata suprafata (aplicarea se face pe o singura parte) cu ajutorul unui spaclu zimtat. Lipiti partile destinate lipirii imediat printr-o miscare de alunecare si presati ferm. Se mai pot efectua corectii de pozitie. Pentru materialele aflate sub tensiune sau neporoase aplicati metoda "Power Bonding": fixati materiale, presati si detasati imediat. Lasati sa se usuce timp de 5 minute, fixate in acelasi loc si presati sau tapati ferm. Nu se mai pot face ajustari de pozitie. Daca este necesar asigurati suport materialelor grele.

Pete/reziduuri: Petele proaspete se indeparteaza imediat cu Thinner pentru Bison Kit. Petele uscate de adeziv se indeparteaza doar pe cale mecanica.

Recomandare: Utilizati Bison Poly Max pentru lipirea pietrei naturale.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro

TIMP USCARE

Timp de manipulare: lipește aproape imediat prin utilizarea metodei: "Power Bonding"

Uscare completa: după aprox 48 de ore.

*Timpul de uscare depinde de tipul suprafeței, cantitatea de produs utilizată, nivelul umidității și temperatura mediului ambiant.

PROPRIETĂȚI TEHNICE

Rezistență la umezeală: foarte bună

Rezistența la apă: bună

Rezistență la temperatură: cuprinsă între - 20°C și +100°C

Rezistență la radiații UV: foarte bună

Rezistența la chimicale: bună

Comportamentul la vopsire: foarte bun

Elasticitate: foarte bună

Capacitate de umplere: bună

DATE TEHNICE

Baza: cauciuc neoprenic

Culoare: bej

Vascozitate: pasta

Conținut solid: aprox. 60%

Densitate: aprox 1,17 g/cm³

Punct de aprindere: K1 (<21°C)

Contractare: aprox 40%

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricației. Perioada limitată de valabilitate după deschiderea ambalajului.

A se păstra foarte bine închis în spații uscate, răcoroase și ferite de îngheț.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brașov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro