


MARISEAL® 750 Amorsă epoxidică, fără solvenți

Maris Polymers®
POLYURETHANE SYSTEMS



DESCRIEREA PRODUSULUI

MARISEAL® 750 este o amorsă epoxidică bicomponentă transparentă, rigidă, fără solvenți, cu rezistență chimică și mecanică ridicată.

Se întărește prin reacția (reticulare) a celor două componente.

DOMENIU DE UTILIZARE

MARISEAL® 750 este utilizat în principal ca amorsă pentru învelișuri poliuretane. Poate fi folosit pe suprafețe ca:

- Beton
- Metal (diverse)
- Lemn
- Asfalt

AVANTAJE

- Aplicare ușoară.
- Fixare excelentă pe suprafețe.
- Fără solvenți.
- Oferă rezistență ridicată la întindere și la impact.
- Creează o barieră puternică împotriva vaporilor.

CONSUM

200-300 gr/m² într-un strat.

Acest consum se bazează pe o aplicare practică utilizând rola și mistria pe o suprafață netedă în condiții optime. Factori precum porozitatea suprafeței, temperatura, umiditatea, metoda de aplicare și finisajul dorit pot afecta consumul.

APLICARE

Pregătirea suprafeței

Pregătirea cu atenția a suprafeței este esențială pentru o finisare și o durabilitate optimă.

Suprafața trebuie șlefuită cu o mașină de șlefuit cu piatră sau diamant. Suprafața trebuie curățată, uscată și lipsită de orice substanțe de contaminare ce pot afecta negativ aderența învelișului. Conținutul maxim de umiditate nu trebuie să depășească 5%. Structurile noi din beton trebuie lăsate să se usuce minimum 28 zile. Straturile vechi, murdăria, grăsimea, unsoarele, substanțele organice și praful trebuie înlăturate cu ajutorul unei mașini de șlefuit. Eventualele neuniformități ale suprafeței trebuie netezite. Orice piese slăbite ale

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

suprafeței și praful rezultat în urma șlefuirii trebuie îndalurate cu atenție.

AVERTISMENT: Nu clătiți suprafața cu apă.

Repararea fisurilor

Curățați fisurile, chiar și cele fine, de praf, reziduuri sau alte substanțe contaminatoare. Umpleți fisurile sau găurile cu chitul MARICOAT® 2065. Următoarea zi nivelați suprafața chitului cu șmirghel sau cu un polizor mecanic.

Realizare amestec

MARISEAL®750 Componenta A și Componenta B trebuie amestecate cu ajutorul unui amestecător mecanic de joasă viteză, conform raportului de amestec prevăzut, timp de 3-5 min.

ATENȚIE

Amestecarea componentelor trebuie realizată foarte atent, în special pe pereții și pe fundul găleții până când amestecul devine complet omogen.

Aplicare amorsa

Aplicați amestecul MARISEAL® 750 A+B cu rola sau pensula, până când suprafața pe care trebuie aplicată amorsa este acoperită. După 12-18 ore (nu mai târziu de 24 ore) și în timp ce amorsa este încă ușor cleioasă, aplicați învelișul de poliuretan.

ATENȚIE

Asigurați consumul amestecului până la expirarea duratei de lucrabilitate.

AVERTISMENT: Nu aplicați MARISEAL®

750, la temperaturi ambiante și ale solului de sub 10°C.

Pentru cele mai bune rezultate, temperatura în timpul aplicării și întăririi trebuie să fie cuprinsă între 12°C și 35°C. Temperaturile scăzute întârzie întărirea, în timp ce temperaturile ridicate o grăbesc. Umiditatea ridicată poate afecta finisajul final.

AMBALAJ

MARISEAL® 750 A+B este furnizat în găleți de 8+4kg și 4+2kg. Gălețile se depozitează în încăperi uscate și răcoroase pe o perioadă de până la 9 luni. Protejați materialul împotriva umidității și de acțiunea directă a razelor de soare. Temperatura de depozitare: 50-30°C. Produsele trebuie să rămână în recipientele lor originale, nedesfăcute, pe care este trecut numele producătorului, denumirea produsului, numărul lotului și etichetele privind măsurile de precauție privind aplicarea.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

MARISEAL® 750 A conține rășini epoxidice. MARISEAL® 750 B conține amine. Vezi informațiile furnizate de producător. Se recomandă ventilarea suficientă. Trebuie să purtați mănuși și ochelari de protecție. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu apă din abundență și consultați un medic. Uneltele trebuie curățate înainte de polimerizare, utilizând solventul MARISOLV® 9000. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Vă rugăm să citiți Fișa de siguranță a produsului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

Informații tehnice MARISEAL® 750

Date tehnice

PROPRIETATE	REZULTATE	METODĂ DE TESTARE
Compoziție	Poliuretan prepolimer pe bază de solvenți	
Aderență pe beton	>1,8 N/mm 2 (deteriorare beton)	ASTM D 903
Duritate (Scara de duritate SHORE A)	>95	ASTM D 2240
Rezistență la presiunea apei	Fără scurgeri (1m coloană de apă, 24h)	DIN EN 1928
Temperatură de funcționare	între -30°C și +90°C	Laborator intern
Temperatură de aplicare	între 5°C și 35°C	Condiții: 20°C, 50% RH
Timp în care produsul nu este cleios	60 min	
Timp aplicare strat superior	2:-3 ore	
Timp final de întărire	7 zile	

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.