


# MARISEAL® DETAIL

## Membrană de hidroizolație din poliuretan cu aplicare lichidă pentru detalii complexe de acoperiș.

**Maris Polymers®**  
POLYURETHANE SYSTEMS



### DESCRIEREA PRODUSULUI

MARISEAL® DETAIL este o membrană poliuretanică premium monocomponentă cu aplicare lichidă, cu elasticitate ridicată și permanentă, **tixotropică și ranforsată cu fibră**, care se aplică și se întărește la rece, utilizată pentru hidroizolație de lungă durată a detaliilor de acoperiș.

MARISEAL® DETAIL are la bază rășini poliuretactice elastomerice hidrofobe pure cu excelente proprietăți de rezistență mecanică, chimică, termică, UV și la elemente naturale. Se întărește prin reacție cu solul și cu umezeala din aer.

### DOMENIU DE UTILIZARE

MARISEAL® DETAIL este utilizat în principal pentru hidroizolație pe detalii dificile și complexe de acoperiș, precum:

- Îmbinări perete-pardoseală
- Șorțuri (flashing) și unghiuri de 90°
- Domuri de lumini și lumini de acoperiș
- Coșuri de fum
- Țevi

- Unități de aer condiționat
- Sisteme fotovoltaice
- Sifoane
- Jgeaburi etc.

### AVANTAJE

- Aplicare simplă (cu o rolă sau pensulă).
- Atunci când este aplicat, formează o membrană uniformă fără îmbinări.
- Rezistent la apă.
- Rezistent la îngheț.
- Rezistent la pătrunderea rădăcinilor, prin urmare poate fi folosit pentru acoperișuri verzi.
- Oferă permeabilitate vaporilor de apă, astfel încât suprafața poate respira.
- Oferă o rezistență termică excelentă, nu se înmoaie niciodată.
- Oferă o aderență excelentă la aproape orice tip de suprafețe.
- Impermeabilizează bitumul vechi, cartonul asfaltat prin acoperire, fără a fi necesară înlăturarea acestora înainte de aplicare.
- Își păstrează proprietățile mecanice la o temperatură cuprinsă între -40°C și +90°C.
- Suprafața impermeabilizată poate fi utilizată pentru trafic pietonal casnic.
- Rezistent la acțiunea detergenților, unsoarelor, a apei de mare și a substanțelor chimice menajere.
- Chiar dacă membrana este deteriorată mecanic, aceasta poate fi reparată local cu ușurință în câteva minute.
- Nu este necesară utilizarea de flăcări deschise (torță) în timpul aplicării.
- Peste 10 ani de feedback pozitiv în întreaga lume.

### CONSUM

1,5 – 3 kg/m<sup>2</sup> aplicat în două sau trei straturi.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

## SUPRAFEȚE

MARISEAL® DETAIL este utilizat în principal pentru hidroizolație între diverse materiale de construcție, precum:

- Carton bituminos
- Membrane PVC
- Beton/ Mortar/ Șapă de ciment
- Diverse metale
- Lemn etc.

## CULORI

MARISEAL® DETAIL este furnizat în culorile alb și gri deschis. La cerere, poate fi furnizat și în alte culori.

## CERTIFICĂRI

MARISEAL® DETAIL a fost testat de institutul german de testare a materialelor de construcții MPA-Braunschweig în conformitate cu Directiva Uniunii Europene ETAG 005 privind kit-urile de hidroizolație pentru acoperișuri cu aplicare lichidă și a fost găsit ca fiind conform.

MARISEAL® DETAIL a fost certificat de Institutul național german pentru tehnicile de construcție DIBt-Berlin cu Aprobarea Tehnică Europeană (ETA) și cu marcatul și certificarea CE, conform EOTA (Organizația Europeană pentru Aprobări Tehnice).

MARISEAL® DETAIL a fost de asemenea testat și aprobat de diverse laboratoare din mai multe țări din întreaga lume.

## APLICARE

### Pregătirea suprafeței

Pregătirea cu atenție a suprafeței este esențială pentru o finisare și o durabilitate optimă.

Suprafața trebuie curățată, uscată și lipsită de orice substanțe de contaminare ce pot afecta negativ aderența membranei. Conținutul maxim de umiditate nu trebuie să depășească 5%. Rezistența la compresie a substratului trebuie să fie de minim 25MPa, iar forța de coeziune de cel puțin 1,5MPa. Structurile noi din beton trebuie lăsate să se usuce minimum 28 zile. Straturile vechi, slăbite, murdăria, grăsimea, unsoarele, substanțele organice și praful trebuie înlăturate cu ajutorul unei mașini de șlefuit.

Eventualele neuniformități ale suprafeței trebuie netezite. Orice piese slăbite ale suprafeței și praful rezultat în urma șlefuirii trebuie înlăturate cu atenție. Nu clățiți suprafața cu apă!

### Aplicare amorsă

Consultați tabelul de **pregătire a suprafeței/ de aplicare a amorsei** pentru MARISEAL® DETAIL.

### Membrană de hidroizolație

Amestecați MARISEAL® DETAIL încet și bine cu un băț de lemn înainte de utilizare. Nu utilizați o mașină mecanică.

Aplicați MARISEAL® DETAIL pe suprafața pregătită/ pe care s-a aplicat amorsa și întindeți utilizând o rolă sau o pensulă, până când acoperiți suprafața.

Dacă este necesar, aplicați un al doilea strat. Pentru instrucțiuni detaliate de aplicare, contactați departamentul nostru service.

## RECOMANDARE

Ranforșați detaliile problematice cu MARISEAL® FABRIC. Pentru aceasta, aplicați pe MARISEAL® DETAIL încă umed o bucată tăiată corespunzător de MARISEAL® FABRIC, presați-o pentru a se umezi, apoi îmbibați-o din nou cu suficient MARISEAL® DETAIL. Pentru instrucțiuni detaliate de aplicare împreună cu MARISEAL® FABRIC, contactați departamentul nostru service.

## ATENȚIE

Nu aplicați MARISEAL® DETAIL atunci când temperatura ambiantă este sub +5°C în timpul aplicării și 4 ore după aceea, pe suprafețe cu o temperatură de sub +5°C, pe suprafețe înghețate, în timpul ploii sau ceții, pe MARISEAL® DETAIL PRIMER în stare umedă și pe suprafețe cu umiditate crescută. Nu aplicați MARISEAL® DETAIL cu o grosime de peste 1 mm (peliculă uscată) pe strat. Temperaturile scăzute întârziează întărirea, în timp ce temperaturile ridicate o grăbesc.

## AVERTISMENT

MARISEAL® DETAIL este alunecos atunci când este umed. Pentru a evita alunecarea în zilele ploioase, distribuiți compuși

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



**Această fișă trebuie să fie citită și înțeleasă înainte de utilizarea produsului.**

| PROPRIETATE                                               | REZULTATE                                                                             | METODĂ DE TESTARE      |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Rezistență termică (80°C timp de 100 zile)                | Admis - nu prezintă modificări semnificative                                          | EOTA TR-011            |
| Îmbătrânire accelerată la raze UV, în prezența umidității | Admis - nu prezintă modificări semnificative                                          | EOTA TR-010            |
| Rezistență după îmbătrânire în mediu acvatic              | Admis                                                                                 | EOTA TR-012            |
| Hidroliză (5% KOH, ciclu de 7 zile)                       | Nu prezintă schimbări elastomerice semnificative                                      | Laborator intern       |
| Clasă de reacție la foc a materialului de construcție     | Clasa E                                                                               | EN 13501-1             |
| Temperatură de funcționare                                | între -30°C și +90°C                                                                  | Laborator intern       |
| Timp stabilitate la ploaie                                | 4 ore                                                                                 | Condiții: 20°C, 50% RH |
| Timp trafic pietonal ușor                                 | 12-24 ore                                                                             |                        |
| Timp final de întărire                                    | 7 zile                                                                                |                        |
| Proprietăți chimice                                       | Rezistență bună la soluții acide și alcaline (5%), detergenți, apă de mare și unsori. |                        |

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.