

MARISEAL® FABRIC

Material textil de ranforsare

Maris Polymers®
POLYURETHANE SYSTEMS



DESCRIEREA PRODUSULUI

MARISEAL® FABRIC este un material geotextil poliesteric, nețesut, de 60-65 gr/ m².

DOMENIU DE UTILIZARE

MARISEAL® FABRIC se utilizează în principal ca material textil de ranforsare, în combinație cu membranele de hidroizolație MARISEAL® cu aplicare lichidă.

Aplicat în combinație cu membranele de hidroizolație MARISEAL® cu aplicare lichidă pe:

Întreaga suprafață de hidroizolat sau aplicat local pe:

- Îmbinări perete-pardoseală
- Îmbinări perete-perete
- În jurul ieșirilor conductelor și a coșurilor de fum
- Domuri pentru lumini și unități de aer condiționat
- Sifoane
- Unghiuri de 90°C
- Îmbinări interioare de mișcare și peste fisuri, etc.

AVANTAJE

- Aplicare ușoară
- Bună absorbție și compatibilitate cu învelișurile MARISEAL
- Rezistență excelentă la rupere
- Stabil la UV

CONSUM

Dacă se aplică pe întreaga suprafață, trebuie calculat un spațiu de suprapunere de 5-10 cm între benzile de material.

COMPATIBILITATE

MARISEAL® FABRIC poate fi utilizat ca material textil de ranforsare pentru a fi utilizat în combinație cu MARISEAL® 250, MARISEAL® 250 FLASH, MARISEAL® 260, MARISEAL® 270, MARISEAL® 300, MARISEAL® 310, MARISEAL® 250 AQUA și cu alte membrane de hidroizolație MARIS POLYMERS cu aplicare lichidă.

APLICARE

Ranforsare membrană lichidă de hidroizolație MARISEAL®:

Ranforșați membrana lichidă MARISEAL® utilizând MARISEAL® FABRIC pe întreaga suprafață ce trebuie hidroizolată sau local, în zonele cu probleme precum îmbinările perete-podea, domuri de lumini, cămine, conducte, sifoane etc. Pentru aceasta, aplicați pe membrana lichidă MARISEAL® încă umedă, o bucată tăiată corespunzător de MARISEAL® FABRIC, presați pentru a se umezi, apoi îmbibați din nou cu suficient MARISEAL® lichid.

Repararea fisurilor, înainte de aplicarea membranei de hidroizolație MARISEAL®:

Curățați fisurile din beton și cele fine de praf, reziduuri sau alte substanțe contaminatoare. Aplicați local ca amorsă MARISEAL® 710 Primer și lăsați 2-3 ore să se usuce. Umpleți toate fisurile pregătite cu material de

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

etanșare MARIFLEX® PU 30. Apoi aplicați un strat de membrană lichidă MARISEAL®, cu o lățime de 200mm centrată pe toate fisurile și, cât încă este umedă, acoperiți cu o bandă tăiată corect de MARISEAL® FABRIC. Presați-o pentru a se îmbiba. Apoi îmbibați MARISEAL® FABRIC cu suficient produs-membrană MARISEAL® lichid, până când este acoperită complet. Lăsați să se întărească.

Hidroizolația îmbinărilor de mișcare înainte de aplicarea membranei lichide de hidroizolație MARISEAL®:

Curățați îmbinările de expansiune și îmbinările de control de praf, reziduuri sau alte substanțe contaminatoare. Lărgiți și adânciți îmbinările (deschideți-le) dacă este necesar.

Aplicați MARIFLEX® PU 30 Joint-Sealant doar pe fundul îmbinării. Apoi, cu o pensulă, aplicați o fâșie membrană lichidă MARISEAL®, cu o lățime de 200mm centrată pe îmbinare. Așezați MARISEAL® FABRIC peste învelișul ud și cu o unealtă

corespunzătoare, presați adânc în interiorul îmbinării până când se îmbibă, iar îmbinarea este acoperită complet din interior. Apoi îmbibați complet materialul cu suficient produs-membrană MARISEAL® lichid. Ulterior, așezați un cablu de polietilenă de dimensiuni corespunzătoare în interiorul îmbinării și apăsați-l adânc în interior pe materialul textil îmbibat. Umpleți spațiul liber rămas al îmbinării cu material de etanșare MARIFLEX® PU 30 și lăsați să se întărească.

AMBALAJ

MARISEAL® FABRIC este furnizat în role de de 1m x 100m lungime și 0,2m x 100m lungime. Rolele se depozitează în încăperi uscate și răcoroase pe o perioadă de până la 12 luni. Protejați materialul împotriva umidității și de acțiunea directă a razelor de soare. Temperatura de depozitare: +5° - +30°C. Produsele trebuie să rămână în ambalajele lor originale, nedesfăcute, pe care este trecut numele producătorului, denumirea produsului și numărul lotului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.