



SILICON OBIECTE SANITARE

ETANȘEZANT SILICONIC REZISTENT LA APĂ PENTRU TOATE
APLICAȚIILE SANITARE



DESCRIEREA PRODUSULUI

Etanșezant siliconic rezistent la apă, permanent elastic, pe bază de acid acetic, special pentru etanșări sanitare. Rezistent la mușegai și foarte rapid, dușul poate fi utilizat chiar după 2 ore*.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru etanșarea îmbinărilor și crăpăturilor între perete, cadă, cabină de duș, chiuveta de baie și blatul de bucătărie din zonele sanitare cum ar fi băi, toaletă și bucătărie. Destinat specific etanșărilor în aplicații sanitare și ceramice, cum ar fi îmbinări între plăcile de faianță și gresie, cadă, cabină de duș, chiuveta de baie, blatul de bucătărie, între chiuvetă și pereții faianțați. Este, de asemenea, ideal pentru căzi de baie acrilice, căzi de duș din plastic și pereți de duș. Aderă pe sticlă transparentă, ceramică, plăci emailate, email, metale, lemn și diverse materiale sintetice. Nu aderă pe bitum, polietilenă, polipropilenă și P.T.F.E. Nu este potrivit pentru acvarii, pentru aceasta vă recomandăm BISON Etanșezant siliconic pentru sticlă transparentă.

PROPRIETĂȚI

- Rezistent la mușegai
- Foarte rapid
- Elasticitate permanentă
- Rezistent la UV și la intemperii
- Rezistent la apă (de mare)
- Rezistent la temperaturi între -50°C și +120°C
- Rezistent la substanțe chimice
- Ușor de aplicat
- Lipire excelentă fără amorsă
- Culoare rezistentă
- Nu poate fi vopsit

PREGĂTIRE

Condiții de lucru: A se aplica doar la temperaturi între +5°C și +40°C.

Cerințe ale suprafeței: Suprafața trebuie să fie uscată, curată și lipsită de praf și grăsimi. Materialele sintetice trebuie mai întâi să fie șlefuite și/sau pre-tratate cu BISON Silicone Primer.

Tratamentul preliminar al suprafețelor: Pentru un rezultat bun, acoperiți marginile îmbinării cu bandă de mascare. Pentru a evita lipirea pe trei laturi, umpleți mai întâi îmbinarea cu o tijă de susținere din spumă sau cu folie PE. **Unelte:** Aplicați cartușul folosind un Power Pistol. Folosiți Multi Tool pentru a deschide cartușul și pentru a aplica etanșezantul.

APLICARE

Acoperire: Conținut adecvat pentru aprox. 8 până la 15 m (în funcție de diametrul îmbinării).

Instrucțiuni de utilizare:

Utilizați un pistol pentru etanșezant pentru a manevra cartușul. Deschideți cartușul prin tăierea niplului din plastic de pe partea superioară a capului filetat, folosind un cuțit ascuțit. Însurubați duza și teșiti la lățimea dorită.

Asigurați o lățime minimă a îmbinării de 6 mm și o lățime maximă de 20 mm. Adâncimea îmbinării depinde de lățimea îmbinării. Mențineți o adâncime a îmbinării de 6 mm până la o lățime a îmbinării de 12 mm. Dincolo de aceasta, adâncimea îmbinării ar trebui să fie jumătate din lățimea îmbinării. Injectați etanșezantul uniform în îmbinare și prelucrați în termen de 10 minute, folosind un șpaclu umezit cu o soluție de săpun. Înlăturați banda de hârtie imediat după prelucrare. După aproximativ 15 minute, se va forma o peliculă de suprafață.

Pete/reziduuri: Îndepărtați imediat petele cu alcool alb.

Etanșezantul întărit poate fi îndepărtat doar mecanic sau cu Bison Silicone Sealant Remover.

Puncte de atenție: Siliconul se întărește sub influența umidității. Contactul cu umiditatea este, prin urmare, absolut necesar în timpul întăririi.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro



SILICON OBIECTE SANITARE

ETANȘEZANT SILICONIC REZISTENT LA APĂ PENTRU TOATE APLICAȚIILE SANITARE

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modul la alungire 100%:	0,3 MPa
Bază chimică:	Elastomer siliconic
Rezistența chimică:	Foarte bună
Coeficient întărire:	2 mm/24h
Densitate aprox.	0,99 g/cm3
Elasticitate:	Foarte bună
Alungirea de rupere:	500%
Capacitate de umplere:	Foarte bună
Punct de aprindere:	K3 (>55°C)
Duritate (Shore A):	15
Deformare max. permisă:	12,5%
Temperatura minimă de rezistență:	-30°C
Temperatura maximă de rezistență:	150°C
Rezistență la mucegai:	Foarte bună
Rezistență la umiditate:	Foarte bună
Formare peliculă după:	15 minute
Rezistență UV:	Foarte bună
Vâscozitate:	Păstos

CONDIȚII DE DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul bine sigilat, într-un loc uscat, la între +5°C și +25°C.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro