

BISON® ACRYLAAT KIT

Etanseizant acrilic transparent



DESCRIEREA PRODUSULUI

Mastic de etansare de calitate superioara pe baza de dispersie acrilica, pentru etansarea imbinarilor, fisurilor, crapaturilor si golurilor de la interior. Indicat in special pentru imbinarile si fisurile permanent vizibile. Indicat pentru aplicatii la interior. Poate fi aplicat si la exterior doar daca este protejat. Poate fi vopsit. Poate fi prelucrat. Bison Etanseizant acrilic nu este indicat pentru zonele cu umiditate permanenta, pentru aceste zone utilizati Bison Etanseizant siliconic.

DOMENIU DE UTILIZARE

Indicat pentru: etansarea imbinarilor, fantelor si fisurilor vizibile de la interior, cum ar fi cele de la ferestre, scari, lambriuri, plafoane, etc. Masticul poate fi vopsit. Adera pe caramida, beton (celular), zidarie, tencuiala, lemn, sticla, placi de gresie, ceramica, metale si PVC rigid. Nu este indicat pentru bitum, PE, PP si PTFE.

PROPRIETATI

- Poate fi vopsit
- Poate fi netezit
- Ușor de aplicat
- Rezistenta la umezeala
- Aderenta excelenta fara primer
- Rezistenta la apa dupa ce s-a intarit complet
- Rezistenta la UV si conditii meteorologice
- Poate fi utilizat la interior si exterior
- Elasticitate permanenta (max. 12,5%)
- Rezistenta la temperatura de la -20°C si +75°C

UTILIZARE

Temperatura de aplicare: intre +5°C si +40°C.

Pregătirea suprafețelor: Suprafețele trebuie să fie curate și lipsite de praf, rugină și grăsime.

Tratament preliminar: Utilizati banda de mascare pe marginile suprafetelor destinate lipirii, pentru a asigura o lipire curata. Imbinarea trebuie sa aiba o adancime de cel putin 6mm. Pentru o imbinare cu o lungime de pana la 12mm, asigurati o adancime a imbinarii de 6mm. In cazul unor imbinari mai largi, adancimea imbinarii trebuie sa fie jumătate din lungime. Indepartati banda de mascare imediat dupa etansare.

Instrumente necesare:

Aplicati cu ajutorul unui pistol pentru cartuse de ex. Power Pistol Bison.

APLICARE

Consum: 8-15m, in functie de diametrul imbinarii.

Instrucțiuni de utilizare: Utilizati un pistol pentru cartuse. Taiati varful de plastic desupra filetului, atasati aplicatorul din plastic si taiati la dimensiunea dorita. Asigurati o latime a imbinarii de minim 6mm si maxim 24mm. Adancimea imbinarii trebuie sa fie cuprinsa intre 6mm si 9mm. Aplicati etanseizantul uniform in imbinare si nivelati in decurs de 15 minute cu un cutit umezit sau cu Bison Spatula pentru silicon. Indepartati

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

banda de mascare imediat dupa netezire. La suprafata se va forma o pelicula in 24 de ore.

Pete/reziduuri: Petele proaspete se indeparteaza imediat cu apă. Petele uscate pot fi îndepartate doar pe cale mecanică.

Atentie: Dupa uscarea completa adezivul devine transparent si poate fi vopsit.

TIMP DE USCARE

Intarire: aprox 1mm/24 h

***Timpul de uscare** poate varia in functie de tipul suprafetei, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si de temperatura mediului ambiant.

PROPRIETATI TEHNICE

Rezistenta la umiditate: buna

Rezistenta la apa: buna

Rezistenta la radiatii UV: buna

Rezistenta la mucegai: buna

Elasticitate: buna

Capacitate de umplere: buna

SPECIFICATII TEHNICE

Culoare: transparent

Vascozitate: pasta

Continut solid: aprox. 63%

Densitate: aprox 1,07g/cm³

Contractie: aprox 37%

Distorsiune maxima permisa: aprox. 10%

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data productiei. Durata limitata de valabilitate dupa deschidere. A se depozita in spatii racoroase, ferite de umezeala si inghet.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având in vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor in care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro