



# RUBBER SEAL

Acoperire pe bază de cauciuc pentru etanșare, protejare și reparare.



- Rezistent la sare și substanțe chimice
- Se poate vopsi (testați în prealabil)
- Durabilitate de minim 20 ani (testat Conform EN 1297)
- Este pe bază de apă, fără solvenți, fără compuși organici volatili, nu este toxic.

## PREGĂTIRE

**Condiții de aplicare:** A nu se folosi la temperaturi  $\leq +5^{\circ}\text{C}$ .

**Pregătirea suprafeței:** Suprafața trebuie să fie uscată, curată, fără urme de praf sau de grăsime. Șlefuiți dacă este necesar.

**Unelte necesare:** Perie, rolă sau racletă.

## APLICARE

### Instrucțiuni de utilizare:

Înainte de utilizare, amestecați bine până când se obține o culoare omogenă. Suprafețele trebuie să fie uscate, curate și fără praf și grăsime. Șlefuiți-le dacă este necesar. Aplicați cu o perie, o rolă sau o racletă de cauciuc (minim 2 straturi), cu un timp de așteptare de aprox. 10 min între straturi. Sfat: Utilizați BISON Rubber Seal bandă textilă în combinație cu BISON Rubber Seal pentru a acoperi rupturile, crăpăturile și îmbinările.

Aplicați banda textilă de etanșare din cauciuc imediat după aplicarea primului strat, apăsați bine și acoperiți imediat cu al doilea strat. BISON Rubber Seal este uscat și praful nu mai aderă la acesta după aproximativ 3 ore, poate fi supus acțiunii ploii după 12 ore și este complet uscat după 48 ore, în funcție de cantitatea aplicată și de condițiile ambientale. Grosimea minimă a stratului: 2 mm. Utilizare: 1,5-2,5 L/m<sup>2</sup>.

**Sfat:** Grosimea minimă a stratului: 2 mm.

**Atenție:** Nu se aplică la temperaturi sub  $+5^{\circ}\text{C}$ . Se poate supune acțiunii ploii după 12 ore. Dacă se utilizează un material de etanșare pentru îmbinări în combinație cu Rubber Seal®, vă recomandăm insistent să utilizați un material de etanșare din silicon neutru, de exemplu Bison Silicon Neutral, pentru a preveni decolorarea materialului de etanșare.

## DESCRIEREA PRODUSULUI

Acoperire pe bază de cauciuc pentru etanșare, protecție și reparații etanșe. Calitate universală superioară, potrivită pentru aproape toate suprafețele. Adecvat pentru interior și pentru exterior; de la hidroizolarea băilor la reparații de jgheaburi, de la protejarea lemnului de grădină la hidroizolarea îmbinărilor. Utilizați bandă textilă de etanșare din cauciuc în combinație cu Rubber Seal pentru a acoperi rupturile, crăpăturile și îmbinările.

## DOMENIU DE UTILIZARE

Potrivit pentru etanșarea, protejarea și repararea a tuturor materialelor, cum ar fi lemn, beton, piatră, metal, zinc, bitum, EPDM (testați în prealabil), PVC, etc. Are o bună aderență chiar și la PP/PE. Potrivit pentru aplicații de interior și de exterior, cum ar fi în băi, pe acoperișuri, subsoluri, pereți și grădini. Pentru hidroizolarea căzilor de duș, a îmbinărilor de pardoseală, a jgheaburilor, a conductelor, a îmbinărilor ramelor de ferestre și lucarnelor, a articolelor de la nivelul solului etc. Formând o suprafață rugoasă/anti-derapantă este potrivit ca strat anti-alunecare, de asemenea, și ca strat de protecție pentru metal și lemn (de exemplu, stâlpi de grădină) și ca înveliș.

## PROPRIETAȚI

- Pentru etanșare, protecție și reparare
- 100% rezistent la apă
- Elasticitate permanentă 750%
- Ușor de aplicat
- Aderă pe aproape toate materialele
- Protecția împotriva coroziunii și eroziunii
- Rezistent la intemperii și UV

Recomandările noastre se bazează pe cercetări extinse și experiență practică. Totuși, referitor la gama vastă de materiale și condițiile în care sunt aplicate produsele noastre, nu ne asumăm nici o răspundere pentru rezultatele obținute și/sau pentru daunele cauzate de utilizarea produsului. Totuși, Departamentul nostru de Service este întotdeauna la dispoziția dvs. pentru orice sfat.



# RUBBER SEAL

Acoperire pe bază de cauciuc pentru etanșare, protejare și reparare.

## CERTIFICĂRI & STANDARDE

| Certificări |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Sisteme de protecție de suprafață pentru beton. (EN 1504-2)                                                                                                              |
|             | Produse de impermeabilizare față de apă utilizate în stare lichidă pentru lipirea cu adezivi a plăcilor ceramice. (EN 14891)                                                                                                                     |
|             | Acoperiri groase din bitum modificat cu polimeri pentru hidroizolații. (EN 15814)                                                                                                                                                                |
|             | Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Sisteme de protecție de suprafață pentru beton. (EN 1504-2)                                                                                                              |
|             | Produse de impermeabilizare față de apă utilizate în stare lichidă pentru lipirea cu adezivi a plăcilor ceramice. (EN 14891).                                                                                                                    |
|             | EMICODE: Sistem de clasificare (GEV) a proprietăților emisiilor ale produselor pentru construcții în spații interioare. EC-1 Plus (Emisii foarte joase Plus).                                                                                    |
| Standards   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | Ferestre și uși. Permeabilitate la aer: complet etanș.                                                                                                                                                                                           |
|             | Ferestre și uși. Permeabilitate la apă: complet impermeabil.                                                                                                                                                                                     |
|             | Performanța termică a clădirilor. Permeabilitatea la aer a părților și elementelor de clădire: complet ermetic.                                                                                                                                  |
|             | Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic și de cauciuc pentru acoperiș. Metodă de îmbătrânire artificială prin expunere pe durată lungă la combinația de radiații UV, temperatură ridicată și apă. |
|             | Kituri de acoperire impermeabile pentru pardoselile și/sau pereții camerelor umede.                                                                                                                                                              |
|             | (Leadership in Energy and Environmental Design): IEQ CREDIT 4.2: Materiale cu emisii scăzute. Vopsele și acoperiri. Tipul produsului: etanșeizant impermeabili.                                                                                  |

## SPECIFICAȚII TEHNICE

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Bază chimică:                       | Bitum modificat |
| Rezistență la substanțe chimice:    | Foarte bună     |
| Culoare:                            | Negru           |
| Timp de uscare aprox.*:             | 48 ore          |
| Elasticitate:                       | Foarte bună     |
| Rezistența la rupere:               | 900 %           |
| Temperatură minimă pentru aplicare: | -20 °C          |
| Rezistență la temperatura maximă:   | 160 °C          |
| Rezistență la umiditate:            | Foarte bună     |
| Materie solidă aprox.:              | 60 %            |
| Rezistență la UV:                   | Foarte bună     |
| Vâscozitate:                        | Gel             |

\* Timpul de uscare depinde de tipul suprafeței, cantitatea de produs utilizată, nivelul de umiditate și de temperatura ambientală.

## CONDIȚII DE DEPOZITARE

Produsele sigilate corespunzător trebuie depozitate într-un loc uscat, răcoros, rezistent la îngheț, la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C. Termenul de valabilitate: Cel puțin 18 luni în ambalaj nedeschis. Ambalajul deschis reduce durata de valabilitate.

Recomandările noastre se bazează pe cercetări extinse și experiență practică. Totuși, referitor la gama vastă de materiale și condițiile în care sunt aplicate produsele noastre, nu ne asumăm nici o răspundere pentru rezultatele obținute și/sau pentru daunele cauzate de utilizarea produsului. Totuși, Departamentul nostru de Service este întotdeauna la dispoziția dvs. pentru orice sfat.