



WATERPROOF SEAL

ACOPERIRE IMPERMEABILIZANTĂ ELASTICĂ REZISTENTĂ LA INTEMERII CU PERFORMANȚĂ PREMIUM



DESCRIEREA PRODUSULUI

Acoperire impermeabilizantă elastică, rezistentă la intemperii, cu performanță premium, bazată pe tehnologia inovatoare a polimerilor (Innovative Polymer Technology). Pentru impermeabilizarea fisurilor și penetrărilor la nivelul îmbinărilor de acoperiș, a ferestrelor tip arcadă ce prezintă scurgeri. De asemenea, este potrivită pentru repararea coșurilor de fum care prezintă scurgeri (benzi din plumb pentru coșurile de fum), șoproanelor, foișoarelor, jgheaburilor și burlanelor și a ferestrelor de acoperiș ale rulotelor și autorulotelor. Pentru renovări ale acoperișurilor din tablă ondulată, foliilor EPDM, benzilor din plumb pentru coșurile de fum, țiglelor de acoperiș ce prezintă scurgeri și acoperișurilor mici și plate. Sfat: utilizați banda textilă Rubber Seal Textile Tape în combinație cu Waterproof Seal pentru a acoperi fisurile, crăpăturile și îmbinările și pentru a facilita formarea grosimii stratului.

DOMENIU DE UTILIZARE


Pentru impermeabilizarea fisurilor și penetrărilor la nivelul îmbinărilor de acoperiș, a ferestrelor tip arcadă ce prezintă scurgeri. De asemenea, este potrivită pentru repararea coșurilor de fum care prezintă scurgeri (benzi din plumb pentru coșurile de fum), șoproanelor, foișoarelor, jgheaburilor și burlanelor și a ferestrelor de acoperiș ale rulotelor și autorulotelor. Pentru repararea acoperișurilor din tablă ondulată, folie EPDM, bitum (tratată), a benzilor din plumb pentru coșurile de fum, țiglelor de acoperiș care prezintă scurgeri și acoperișurilor plate. Nu este potrivit pentru siliconi și nu se utilizează pe acoperișuri bituminoase netratate sau brute, deoarece acoperirea se poate desprinde sau decolora în timp.

PROPRIETĂȚI

- 100% etanș la apă
- Poate fi aplicat pe suprafețe umede
- Aderență superioară
- Rezistent la intemperii și raze UV
- Pentru toate materialele și suprafețele
- Interior și exterior
- Gata de utilizat
- Ușor de aplicat
- Nu se contractă

- Poate fi vopsit și tencuit

CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Certificate	
	Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Sisteme de protecție a suprafețelor pentru beton. (EN 1504-2)
	Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Sisteme de protecție a suprafețelor pentru beton (EN 1504-2).
	EMICODE: Sistemul de clasificare (GEV) a proprietăților privind emisiile pentru produsele de construcții în spații interioare. EC-1 plus (emisii foarte scăzute Plus)
Standarde	
	Ferestre și uși - Permeabilitate la aer: complet etanș la aer.
	Ferestre și uși – Etanșitate la apă: complet etanș la apă.
	Performanța termică a clădirilor - Permeabilitatea la aer a componentelor de construcții și elementelor de construcții: complet etanș la aer

PREGĂTIRE

Condiții de lucru: Utilizați numai la temperaturi peste +5°C.

Cerințe ale suprafeței: Waterproof Seal poate fi aplicat pe suprafețe umede, însă trebuie evitate acumulările de apă.

Tratamentul preliminar al suprafețelor: Suprafețele trebuie să fie curate și lipsite de praf și de grăsimi.

Unelte: Pistol pentru cartuș, BISON Wipes

APLICARE

Acoperire: Conținut suficient pentru aprox. 10 m până la 14 m (în funcție de diametrul îmbinării).

Instrucțiuni de utilizare:

Amestecați manual până când se obține o culoare omogenă.

Aplicați stratul de acoperire cu un pistol pentru cartuș, întindeți de preferință în 20 - 30 minute, folosind o spatulă sau o pensulă.

Pete/reziduuri: Reziduurile neîntărite pot fi curățate utilizând șervețele BISON Wipes sau diluant. Reziduurile întărite pot fi îndepărtate doar mecanic.

Sfat: Asigurați întotdeauna o grosime a stratului de cel puțin 1,5 mm după întărire.

Puncte de atenție: Acoperirea poate rezista la ploaie ușoară după 30 de minute și la ploaie puternică după 50 - 60 de minute. Devine complet etanș la apă după 12 ore, în funcție de umiditatea relativă a aerului, de temperatură și suprafață. Luați în considerare timpi de întărire mai lungi la temperaturi mai scăzute și condiții meteorologice mai umede.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



WATERPROOF SEAL

ACOPERIRE IMPERMEABILIZANTĂ ELASTICĂ REZISTENTĂ LA
INTEMPERII CU PERFORMANȚĂ PREMIUM

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modul la alungire 100%:	0,4 MPa
Bază chimică:	Polimer SMP
Coeficient întărire:	3 mm/24h
Densitate aprox.:	1,46 g/cm3
Diluare:	A nu se dilua.
Tip de uscare/întărire aprox.*:	12 ore
Elasticitate:	Bună
Alungirea de rupere:	>250%
Capacitate de umplere:	Foarte bună
Flexibil:	Da
Duritate (Shore A):	30±5
Temperatura minimă de aplicare:	5°C
Temperatura maximă de aplicare:	40°C
Temperatură minimă de rezistență:	-40°C
Temperatura maximă de rezistență:	100°C
Rezistență la umiditate:	Foarte bună
Timp de prelucrare aprox.:	60 minute
Posibilitate vopsire:	Bună
Rezistență la forfecare:	100 N/cm²
Formare peliculă după:	60 minute
Materie solidă aprox.:	100%
Rezistența la întindere (N/cm²) aprox.:	100 N/cm²
Rezistență UV:	Bună
Vâscozitate:	Tixotropic
Rezistență la apă:	Foarte bună

* Timpul de întărire poate varia în funcție de suprafață, cantitatea de produs utilizată, nivelul de umiditate și de temperatura ambiantă.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Cartușurile închise etanș corespunzător trebuie depozitate la loc uscat, răcoros, ferit de îngheț, la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C.
Termen de valabilitate: Cel puțin 15 luni în ambalaj nedesfăcut.
Deschiderea ambalajului reduce durata de depozitare.