



DESCRIEREA PRODUSULUI

Etanșeizant pe bază de cauciuc sintetic, cu conținut de solvent, fără silicon, transparent, pentru reparații și etanșări rapide a fisurilor, rosturilor de pe acoperișuri și fațade. Poate fi utilizat chiar și atunci când plouă. Aderă la substraturi umede și ușor uleioase, cu toate acestea pentru a obține o bună aderență, se recomandă ca suprafețele poroase să fie uscate.

CARACTERISTICI

- Aderă bine la majoritatea substraturilor fără o grunduire prealabilă: pe metal, piatră, beton, mortar, cărămidă, ceramică, lemn, sticlă, multe materiale plastice și bitum.
- Aderă la substraturi umede și ușor uleioase. Pentru a obține o bună aderență se recomandă ca suprafețele poroase să fie uscate.
- Rezistent la radiații UV și intemperii
- Elasticitate ridicată
- Nu conține silicon
- Ambalare: cartuș 310ml

DOMENII DE UTILIZARE

Etanșeizantul pentru Acoperișuri și Fațade se folosește pentru etanșarea tuturor tipurilor de rosturi, atât la interior cât și la exterior. Aderă bine la cele mai multe substraturi fără a fi necesară o grunduire prealabilă: la metal, piatră, beton, mortar, cărămidă, ceramică, lemn, sticlă, multe materiale plastice și bitum. Are o elasticitate ridicată, nu se deformează, poate fi tratat chiar și după întărire. Etanșeizantul întărit este rezistent la radiațiile UV și intemperii.

RECOMANDĂRI

Etanșeizantul elastic Acoperișuri și Fațade, se aplică la temperaturi cuprinse între +5°C și +40°C. Suprafețele neporoase, netede pot fi umede, cele poroase însă, trebuie să fie uscate.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Depozitați cartușele la temperatura camerei timp de 24 ore, înainte de aplicare. Suprafețele trebuie să fie curate, lipsite de particule de praf, murdărie, rugină, grăsime sau agenți de etanșare vechi. Tăiați capătul filetat al cartușului și înșurubați aplicatorul. Tăiați capătul aplicatorului la grosimea dorită pentru aplicare. Montați cartușul cu aplicatorul deja fixat pentru aplicat silicon. Aplicați materialul de etanșat în rost, apăsând în mod repetat și uniform pe trăgaci. După aplicare neteziți suprafața cu o racletă de cauciuc siliconic și îndepărtați excesul de material. Pentru netezirea finală, utilizați multă apă și săpun. În cazul scufundării sub apă pentru o lungă perioadă de timp a etanșeizantului, acesta se îngălbenește, dar nu este afectată calitatea și performanțele etanșeizantului. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării. În timpul perioadei de întărire, asigurați-vă ca nu există impurități ce se pot depune pe suprafață, sau că suprafața nu este afectată de o sarcină mecanică. După uscare etanșeizantul rămâne ușor lipicios, acesta poate fi vopsit cu vopsea sau lac. Vopselele pe bază de

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

solvenți pot încetini timpul de uscare al etanșeizantului.

CURĂȚARE

Etanșeizantul neântărit se poate îndepărta de pe mâini, suprafețe și unelte de aplicare cu șervețele Cleaning Wipes, în timp ce etanșeizantul uscat se poate îndepărta doar mecanic.

DEPOZITARE

Tuburile de etanșeizant trebuie depozitate într-un spațiu uscat și răcoros la temperaturi cuprinse între: +5°C și +30°C. Etanșeizantul nu îngheață. Cartusele nu trebuie depozitate chiar și pentru perioade mai scurte la temperaturi ce depășesc +60°C. Nu depozitați în apropierea focului deschis sau a surselor de căldură active. Termen de valabilitate: 12 luni.

DATE TEHNICE

Descriere	Metoda	Valoarea
Neaderent la atingere/timp de formare membrană	La temperaturi de 23°C și umiditatea de 50%	După 15 – 20 minute
Întărirea finală	La temperaturi de 23°C și umiditatea de 50%	1 – 2mm/24h
Densitatea	DIN 53479-B	0,95 g/cm ³
Duritatea A Shore a etanșeizantului întărit	ISO 868	25 ± 5
Culoare		Transparent
Coeficientul de mișcare în rost	ISO 11600	± 25%
Rezistență la temperatură – cuprinsă între		-25°C și +80°C.
Termen de valabilitate		12 luni

INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE

Atenție. Lichid și vapori inflamabili. Poate provoca somnolență sau amețeală. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți eticheta înainte de utilizare. Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/sprau-ul. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA(sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. A se elimina conținutul/recipientul respectând legislația în vigoare cu privire la tratarea deșeurilor. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro