

RINO® Adeziv pentru lemn D3 pe bază de poliacetat de vinil



DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv pe bază de poliacetat de vinil (PVA), monocomponent, rezistent la apă – clasa D3 (conf DIN EN 204), cu întărire rapidă, utilizat în lucrări de construcții și reparații, atât la interior cât și la exterior.

CARACTERISTICI

- Lipește lemnul pe lemn, plăci aglomerate din lemn, MDF, hârtie laminată, etc.
- Special pentru lipiri ce necesită rezistență la umiditate.
- Uscare rapidă
- Rezistent la apă – clasificat D3
- Pentru uz interior și exterior
- Nu este rezistent la îngheț.
- Alb, devine transparent după uscare
- Ambalare: 500g

DOMENII DE UTILIZARE

Adezivul pentru lemn este destinat aplicațiilor în lucrări de construcții și reparații unde ansamblul trebuie să fie nedemontabil, să asigure o lipire puternică și rezistentă la apă. Se utilizează pentru ansamblări de mobilier, aplicații generale de tâmplărie, în producția de ferestre și uși, etc. Adezivul are culoarea albă la aplicare, dar devine transparent după uscare.

RECOMANDĂRI

Adezivul pentru lemn, se aplică la temperaturi cuprinse între +5°C și +35°C. În condiții de temperaturi scăzute și umiditate ridicată, aderența va fi redusă.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Suprafețele trebuie să fie curate, lipsite de particule de praf, murdărie, grăsime sau agenți de lipire sau etanșare vechi. Amestecați, agitați bine adezivul înainte de aplicare. Aplicați adezivul într-un strat subțire și uniform pe una din suprafețe. Așteptați câteva minute ca adezivul să fie absorbit de suprafața din lemn și apoi asamblați cele două suprafețe. Este indicat să presați și să prindeți în cleme ansamblul lipit, apoi după 10 – 15 minute să măriți presiunea sau să strângeți ansamblul până ajungeți la presiunea dorită. Dacă este necesară o lipire puternică este indicat să păstrați ansamblul între cleme, sau să-l mențineți presat timp de câteva ore. Temperatura la aplicare trebuie să fie cuprinsă între: -5°C și +35°C.

CURĂȚARE

Adezivul neântărit se poate îndepărta cu apă, în timp ce adezivul uscat se poate îndepărta doar mecanic.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

DEPOZITARE

Tuburile de adeziv pentru lemn trebuie depozitate într-un spațiu uscat și răcoros la temperaturi cuprinse între: +5°C și +25°C. Tuburile de adeziv trebuie ferite de îngheț. Termen de valabilitate: 12 luni.

DATE TEHNICE

Descriere	Metoda	Valoarea
Baza		Dispersie pe bază de poliacetat de vinil
Culoare		Alb – după uscare devine transparent
Vâscozitate		Lichid, 9000 - 18000
Conținut de substanțe solide		40%
Ph		4 - 5
Clasificare rezistență la apă, umiditate	DIN EN 204	D3
Temperatura la aplicare		Între - 5°C și +35°C
Termen de valabilitate		12 luni

INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE

Produsul nu este clasificat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP)

Fraze de pericol nu apar.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro