

RINO® Adeziv PU pentru lemn D4



DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv pe bază de poliuretan, monocomponent, transparent, rezistent la apă – clasa D4 (conf DIN EN 204), cu întărire rapidă, utilizat în lucrări de construcții și reparații, atât la interior cât și la exterior.

CARACTERISTICI

- Uscare rapidă 5 – 10 minute
- Rezistent la apă conform standardului DIN EN 204 – clasa D4
- Transparent
- Nu conține solvenți
- Tixotrop – nu curge
- Pentru uz interior și exterior
- Are o capacitate bună de umplere
- Ambalare: cartuș 310ml

DOMENII DE UTILIZARE

Adezivul poliuretanic pentru lemn este destinat aplicațiilor în lucrări de construcții și reparații unde ansamblul trebuie să fie nedemontabil, să asigure o lipire puternică și rezistentă la apă. Se poate utiliza pentru lipirea suprafețelor poroase pe suprafețe neporoase, cum ar fi: lemn, MDF, beton, metal, polistiren, spumă poliuretanică, PVC,

marmură, granit, ceramică, etc. Adezivul nu conține solvent, aderă rapid și se întărește repede, este rezistent la căldură și intemperii. Adezivul PU pentru lemn este rezistent la apă D4 – conform DIN EN 204.

RECOMANDĂRI

Adezivul PU pentru lemn, se aplică la temperaturi cuprinse între +5°C și +35°C. Suprafețele umede cresc rata de uscare a adezivului. Aplicați numai în spații bine ventilate.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Suprafețele trebuie să fie curate, lipsite de particule de praf, murdărie, grăsime sau agenți de lipire sau etanșare vechi. Tăiați capătul filetat al cartușului și înșurubați aplicatorul. Taiati capătul aplicatorului la grosimea dorită pentru aplicare. Montați cartușul cu aplicatorul deja fixat pentru aplicat silicon. Aplicați adezivul PU pe una din suprafețe, apăsând în mod repetat și uniform pe trăgaci. După aplicare întindeți adezivul pe toată suprafața într-un strat subțire cu o racletă de cauciuc siliconic sau o pensulă și aduceți împreună cele două suprafețe, apoi presăți ferm timp de 15 – 20 minute. Asigurați-vă în prealabil că există o suprafața bună de contact între materialele ce urmează a fi lipite..

CURĂȚARE

Adezivul neântărit se poate îndepărta cu acetona, în timp ce adezivul uscat se poate îndepărta doar mecanic.

DEPOZITARE

Tuburile de adeziv PU pentru lemn trebuie depozitate într-un spațiu uscat și răcoros la temperaturi cuprinse între: +5°C și +25°C. Cartusele de adeziv PU trebuie ferite de îngheț, nu trebuie depozitate sub acțiunea directă a razelor solare sau la temperaturi ce depășesc +50°C.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

Termen de valabilitate: 9 luni.

Descriere	Metoda	Valoarea
Baza		Poliuretanic
Culoare		Transparent
Clasificare rezistență la apă, umiditate	DIN EN 204	D4
Timp de formare membrană/neaderent la atingere	la temperaturi +25°C și umiditatea de 50%	După 5 – 10 minute
Densitatea	DIN 53479	1,15 ±0,03g/cm ³
Rezistența la temperatură - cuprinsă		Între - 40°C și +90°C
Temperatura la aplicare		între +5°C și +35°C
Termen de valabilitate		9 luni

INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE

Pericol. Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Poate provoca simptome de alergii sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Susceptibil de a provoca cancer .

Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol. Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. Spălați-vă bine după utilizare. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.

A se elimina conținutul/recipientul respectând legislația în vigoare cu privire la tratarea deșeurilor.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro