

RINO® Etanșeizant Acoperișuri și Fațade, gri



DESCRIEREA PRODUSULUI

Etanșeizant elastic pe bază de cauciuc sintetic, cu conținut de solvent, fără silicon, gri, pentru reparații și etanșări rapide a fisurilor, rosturilor de pe acoperișuri și fațade. Se întărește foarte repede și va adera complet pe suprafețe în doar 2 ore pentru a oferi o protecție totală împotriva intemperiilor. Ploaia nu îi va afecta performanța și etanșeizantul își va păstra durabilitatea, aderența și elasticitatea ani de zile. Nu îngheață. Etanșeizantul poate fi vopsit după 1 oră. Aderă la substraturi umede fără a fi afectată performanța și odată ce s-a întărit, etanșeizantul este 100% rezistent la apă. Etanșeizantul își menține flexibilitatea și caracteristicile chiar și atunci când suprafețele sunt expuse la soare.

CARACTERISTICI

- Rezistent la apă după 2 ore
- Se poate vopsi după 1 oră
- Rezistent la UV și intemperii
- Elasticitate ridicată
- Aderă bine la majoritatea substraturilor fără o grunduire prealabilă: pe metal, piatră, beton, mortar, cărămidă, ceramică, lemn, sticlă, multe materiale plastice și bitum.
- Aderă la substraturi umede și ușor uleioase. Pentru a obține o bună

aderență se recomandă ca suprafețele poroase să fie uscate.

- Rezistent la radiații UV și intemperii
- Elasticitate ridicată
- Nu conține silicon
- Ambalare: cartuș 280ml

DOMENII DE UTILIZARE

Etanșeizantul pentru acoperișuri și fațade se folosește pentru etanșarea tuturor tipurilor de rosturi, atât la interior cât și la exterior, pentru etanșarea și sigilarea împotriva pătrunderii apei la coșuri de fum, țevi, îmbinări între metal și beton, îmbinări la jgheburile pentru apa de ploaie, rosturile prevăzute pentru extinderea fațadelor, tocuri exterioare la ferestre și uși. Aderă bine pe cele mai multe substraturi, dar se recomandă testarea în prealabil: metal, piatră, beton, mortar, cărămidă, ceramică, lemn, sticlă, țiglă, tablă galvanizată, PVC rigid și multe materiale plastice. Are o elasticitate ridicată, nu se deformează, poate fi vopsit și șlefuit după 1 oră. Etanșeizantul întărit este rezistent la radiațiile UV și la intemperii, după 2 ore protecția la umiditate este totală. Ploaia nu va afecta performanța etanșeizantului, iar acesta își păstrează adeziunea și elasticitatea un timp îndelungat.

RECOMANDĂRI

Etanșeizantul elastic Acoperișuri și Fațade, se aplică la temperaturi cuprinse între +5°C și +40°C. Suprafețele neporoase netede pot fi umede, cele poroase însă, trebuie să fie uscate

RESTRICȚII ÎN UTILIZARE

Nu utilizați etanșeizantul pentru Acoperișuri & Fațade ca izolanț pentru foile de geam, pe suprafețe bituminoase sau pe materiale de construcții care pot emana uleiuri, plastifianți sau solvenți, cum ar fi: cauciuc natural sau sintetic, cloropren, EPDM sau PVC flexibil. Nu aderă la polietilenă (PE), polipropilenă (PP) sau PTFE (Teflon®).

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Depozitați cartușele la temperatura camerei timp de 24 ore, înainte de aplicare. Suprafețele trebuie să fie curate, lipsite de particule de praf, murdărie, rugină, grăsime sau agenți de etanșare vechi. Tăiați capătul filetat al cartușului și înșurubați aplicatorul. Taiati capătul aplicatorului la grosimea dorită pentru aplicare. Montați cartușul cu aplicatorul deja fixat pentru aplicat silicon. Aplicați materialul de etanșat în rost, apăsând în mod repetat și uniform pe trăgaci. După aplicare neteziți suprafața cu o racletă de cauciuc siliconic și îndepărtați excesul de material. Pentru netezirea finală, utilizați multă apă și săpun. În cazul scufundării sub apă pentru o lungă perioadă de timp a etanșeizantului, acesta se îngălbeniște, dar nu este afectată calitatea și

performanțele etanșeizantului. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării. În timpul perioadei de întărire, asigurați-vă ca nu există impurități ce se pot depune pe suprafață, sau că suprafața nu este afectată de o sarcină mecanică. După uscare etanșeizantul rămâne ușor lipicios, acesta poate fi vopsit cu vopsea sau lac. Vopselele pe bază de solvenți pot încetini timpul de uscare al etanșeizantului.

CURĂȚARE

Etanșeizantul neântărit se poate îndepărta de pe mâini, suprafețe și unelte de aplicare cu șervețele Cleaning Wipes, în timp ce etanșeizantul uscat se poate îndepărta doar mecanic.

DATE TEHNICE

Descriere	Metoda	Valoarea
Neaderent la atingere/timp de formare membrană	La temperaturi de 23°C și umiditatea de 50%	După 50 – 70 minute
Întărirea finală	La temperaturi de 23°C și umiditatea de 50%	3 – 4 mm/24h
Densitatea	DIN 53479-B	1,44 g/cm ³
Duritatea A Shore a etanșeizantului întărit	ISO 868	23 ± 5
Culoare		gri
Coeficientul de mișcare în rost	ISO 11600	± 25%
Modulul de elongație 100%	ISO 8339	0,32 N/mm ²
Rezistența la tracțiune	ISO 8339	0,60 N/mm ²
Alungirea la rupere	ISO 8339	425%
Recuperarea elastică		> 70%
Rezistență la temperatură		cuprinsă între -40°C și +80°C.
Termen de valabilitate		12 luni

DEPOZITARE

Tuburile de etanșeizant trebuie depozitate într-un spațiu uscat și răcoros la temperaturi cuprinse între: +5°C și +30°C. Etanșeizantul nu îngheață. Cartusele nu trebuie depozitate chiar și pentru perioade mai scurte la temperaturi ce depășesc +60°C. Nu depozitați în apropierea focului deschis sau a surselor de căldură active. Termen de valabilitate: 12 luni.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro

INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE

Atenție. Lichid și vapori inflamabili. Poate provoca somnolență sau amețeală. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți eticheta înainte de utilizare. Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceța/vaporii/sprau-ul. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA(sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. A se elimina conținutul/recipientul respectând legislația în vigoare cu privire la tratarea deșeurilor. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro