

RINO® FLOOR Adeziv acrilic pentru lipirea pardoselilor din PVC și a mochetelor



DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv acrilic pe bază de apă pentru lipirea pardoselilor din PVC omogen, a mochetelor LVT pe pereți și podele, a mochetelor cu dos nețesut, a mochetelor cu dos din spumă, a mochetelor de iută și a pardoselilor din linoleum.

CARACTERISTICI

- Adeziv acrilic monocomponent
- Adeziune foarte puternică
- Aderență inițială ridicată
- Doar pentru lipiri la interior
- Potrivit pentru pardoseli absorbante: beton, șape autonivelante, șape uzuale, șape anhidre, șape de sulfat de calciu, podele cu sisteme de încălzire în pardoseală, sau răcire în pardoseală, etc.
- Nu este indicat pentru: montajul treptelor, plintelor, a pardoselilor din cauciuc, pe pardoseli neabsorbante, pe șape din beton cu conținut ridicat de umiditate (mai mare decât standardele aplicabile în construcții), șapele ce nu au fost protejate cu o barieră de vaporii.
- Aspect: Pastă de culoare albă
- Vâscozitate (@20°C, Ford #4): 30000 – 35000
- Consum/Randament (g/m²):

Spatula nr.2	250 – 300
Spatula nr.3	350 – 400
Spatula nr.4	400 – 450

- Durata de utilizare: 15 – 30 minute
- Timp de întărire finală: 24 – 48 ore
- Temperatura de utilizare: +15°C - +30°C
- Aplicare: cu spatula

RECOMANDĂRI

Temperatura aerului în timpul aplicării trebuie să fie cuprinsă între +5°C și +40°C, pentru rezultate optime se recomandă +20°C. Suprafețele trebuie să fie curate și ferme, fără urme de praf și grăsime.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Utilizați întotdeauna instrumente adecvate pentru a verifica conținutul de umiditate din substrat. Substratul pe care se aplică adezivul trebuie să fie compact, uscat, fără urme de particule fine și grăsimi și în conformitate cu DIN 18356. Înainte de aplicare, asigurați-vă că există o barieră de vaporii adecvată. Verificați întotdeauna conținutul de umiditate din substrat. Măsurarea trebuie efectuată în profunzime la aproximativ 2–3 cm, folosind un tester de umiditate din carbură. Nu aplicați pe șapele ce nu sunt protejate împotriva umidității. Curățați bine de praf, murdărie sau alte impurități, suprafețele pe care urmează să fie aplicat adezivul. Substraturile pe bază de ciment trebuie consolidate în prealabil cu primer. Nu utilizați adezivul dacă pereții și tavanul nu sunt uscate bine.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

APLICARE

Lăsați adezivul să atingă temperatura camerei înainte de utilizare. Aplicați adezivul pe substrat utilizând spatulele potrivite tipului de covor ce urmează a fi lipit. Așteptați câteva minute pentru a permite adezivului să se usuce parțial, apoi aplicați covorul. Presați uniform întreaga suprafață pentru a elimina eventualele bule de aer. Înainte de lipire, verificați întotdeauna conținutul de umiditate din șapă, care trebuie să fie < 2% (<0,5% în cazul șapelor anhidre). Temperatura din încăperea unde se aplică covorul trebuie să fie cuprinsă între +15°C și +30°C, umiditatea relativă a aerului să nu fie mai mare de 75%. Pardoselile și covoarele trebuie scoase din ambalaj cu câteva ore înainte de instalare pentru a le acorda o perioadă de aclimatizare.

Purtați întotdeauna echipament de protecție adecvat. Consultați întotdeauna fișa tehnică și cea de securitate a produsului.

CURĂȚARE

Adezivul neântărit poate fi îndepărtat de pe mâini și suprafețe cu apă. Spatulele se curăță de adezivul neântărit se curăță cu apă.

DEPOZITARE

Adezivul trebuie păstrat în ambalajul original, nedeschis, la temperatură cuprinse între: +5°C și +30°C. Termen de valabilitate: 12 luni. Sensibil la îngheț.

AMBALARE

12kg și 25kg

OBSERVAȚII

Nu este potrivit pentru utilizare în exterior
Nu este indicat pentru aplicarea pe suprafețe neabsorbante

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro