

RINO® FLOOR Adeziv bicomponent pentru lipirea mochetelor la exterior



DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv epoxy-poliuretanic bicomponent utilizat pentru lipirea pardoselilor din cauciuc, gazonul sintetic, pardoselilor din PVC sau LVT, atât la exterior cât și la interior.

CARACTERISTICI

- Adeziv epoxy-poliuretanic bicomponent
- Pentru utilizare atât la interior cât și la exterior
- Adeziune inițială foarte bună
- Potrivit pentru substraturi absorbante și neabsorbante
- Adeziv dur și flexibil
- Potrivit pentru substraturi absorbante și neabsorbante

APLICARE

- Se poate aplica pe: suprafețe absorbante, șape tradiționale, șape anhidre, asfalt – singura condiție este ca substraturile să aibă un minim de 30 zile de la aplicare
- Se poate aplica pe suprafețe neabsorbante: marmură, ceramică, etc.
- A nu se folosi pe: suprafețe bituminoase care pot degaja uleiuri, pe asfalt proaspăt
- Nu este indicat pentru: lipirea pardoselilor subțiri, care pot prezenta pătrunderi de adeziv, pe șapele care

nu au o barieră de vapori adecvată, pe suprafețe sau pereți curbați unde există riscul ca pardoseala să nu mențină un contact perfect cu substratul până se usucă adezivul

- Aspect: Pastă
- Vâscozitate (@20°C, Brookfield): 70000 – 90000
- Consum/Randament (g/m²):

Spatula nr.2	300 – 350
Spatula nr.3	400 – 450
Spatula nr.4	500 – 600
- Durata de utilizare: 60 – 90 minute
- Timp de întărire finală: 12 – 18 ore
- Temperatura de utilizare: +10°C - +30°C
- Aplicare: cu spatula

RECOMANDĂRI

Temperatura aerului în timpul aplicării trebuie să fie cuprinsă între +5°C și +40°C, pentru rezultate optime se recomandă +20°C. Suprafețele trebuie să fie curate și ferme, fără urme de praf și grăsime.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Utilizați întotdeauna instrumente adecvate pentru a verifica conținutul de umiditate din substrat. Substratul pe care se aplică adezivul trebuie să fie compact, uscat, fără urme de particule fine și grăsimi și în conformitate cu DIN 18356. Înainte de aplicare, asigurați-vă că există o barieră de vapori adecvată. Verificați întotdeauna conținutul de umiditate din substrat. Măsurarea trebuie efectuată în profunzime la aproximativ 2–3 cm, folosind un tester de umiditate din carbură. Nu aplicați pe șapele ce nu sunt protejate împotriva umidității. Curățați bine de praf, murdărie sau alte impurități, suprafețele pe care urmează să fie aplicat adezivul. Substraturile pe bază de ciment trebuie consolidate în prealabil cu primer. Nu utilizați adezivul dacă pereții și

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

tavanul nu sunt uscate bine. Nu utilizați în încăperi fără uși sau ferestre.

APLICARE

Permiteți adezivului să atingă temperatura camerei înainte de utilizare. Adăugați component B în recipientul în care se află component A și amestecați bine cu un mixer electric pentru a obține un amestec omogen și o pastă uniform. Aplicați adezivul pe substrat/pardoseală utilizând spatulele potrivite tipului de covor ce urmează a fi lipit. Presați uniform covorul pe întreaga suprafață pentru a elimina eventualele bule de aer. Înainte de lipire, verificați întotdeauna conținutul de umiditate din șapă, care trebuie să fie < 2% (<0,5% în cazul șapelor anhidre). Temperatura din încăperea unde se aplică covorul trebuie să fie cuprinsă între +15°C și +30°C, umiditatea relativă a aerului să nu fie mai mare de 75%.

Pardoselile și covoarele trebuie scoase din ambalaj cu câteva ore înainte de instalare pentru a le acorda o perioadă de aclimatizare și pentru a evita deformarea acumulată pe perioada depozitării.

Purtați întotdeauna echipament de protecție adecvat. Consultați întotdeauna fișa tehnică și cea de securitate a produsului.

CURĂȚARE

Adezivul neântărit poate fi îndepărtat de pe mâini și suprafețe cu solvent. Spatulele se curăță de adezivul neântărit se curăță cu solvent.

DEPOZITARE

Adezivul trebuie păstrat în ambalajul original, nedeschis, la temperatură cuprinse între: +5°C și +30°C. Termen de valabilitate: 12 luni

AMBALARE

10kg (A+B)

OBSERVAȚII

Nu se aplică în medii umede.

Nu aplicați pe șapele care nu sunt protejate cu o barieră de vapori adecvată.

Ventilați spațiul după aplicare și utilizați mijloace adecvate de protecție.

Nu este indicat pentru aplicarea pe suprafețe neabsorbante

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro