

RINO® FLOOR Adeziv poliuretanic bicomponent pt lipirea parchetului



DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv epoxy-poliuretanic bicomponent utilizat pentru lipirea parchetului pe orice tip de pardoseală din ciment, absorbantă sau pe pardoseli neabsorbante de tipul: marmură, gresie, OSB sau alte pardoseli din lemn.

CARACTERISTICI

- Adeziv epoxy-poliuretanic bicomponent
- Performanțe ridicate în aderență și rezistență
- Potrivit pentru lipirea tuturor tipurilor de pardoseli din lemn
- Foarte ușor de aplicat cu spatula/mistria
- Nu conține apă

PROPRIETĂȚI SPECIALE

- Clasa de emisii A
- Potrivit pentru sisteme de încălzire/răcire în pardoseală

APLICARE

- Se aplică pe:
 - pardoseli absorbante și neabsorbante
 - șape de beton tradiționale

- șape anhidre
- șape de sulfat de calciu
- substraturi absorbante și neabsorbante prevăzute cu sisteme de încălzire/răcire în pardoseală
- pe suprafețe metalice (se recomandă o testare în prealabil).
- Pardoselile ce pot fi lipite cu acest adeziv sunt:
 - Elemente din lemn masiv ne-interconectate cu grosimi de 10mm – parchet lamelar – conform standardului DIN EN 13227
 - Parchet tip mozaic – conform standardului DIN EN 13488
 - Benzi din lemn masiv, industrial – conform standardului DIN EN 14761
 - Plăci din lemn masiv de stejar cu lățimi maxime de 18cm sau 20cm – conform standardului DIN EN 13489
 - Podele prefabricate multistrat conform standardului DIN EN 13489
 - Elemente din ceramică sau sticlă

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare	bej sau maro
Raportul de amestecare	A : B 9 : 1
Vâscozitate (20°C, Brookfield)	70.000 – 90.000
Randament (g/m ²)	Spatula nr.6 – consum 1.000 – 1.400 g/m ² (consumul poate varia în funcție de porozitatea suprafeței pe care se aplică)
Temperatura la utilizare	Între +10°C și +30°C
Faza deschisă (durata de utilizare)	90 – 120 minute
Timp de uscare pentru trafic pietonal	8 -12 ore, în funcție de condițiile ambientale
Timpul de întărire finală	48 – 72 ore, în funcție de condițiile ambientale și de grosimea stratului de adeziv aplicat
Rezistența de forfecare la tracțiune conf. DIN 281	5,9 N/mm ² (după 28 zile la temperaturi de 23°C)
Aderența lemn- beton	> 3 N/mm ²
Duritatea A Shore	90
Unelte de lucru	Spatula nr.6
Curățarea uneltelor de lucru	Diluant, înainte de uscarea produsului
Depozitare	12 luni – dacă este păstrat la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C
Informații privind eliminarea deșeurilor	Se va elimina în conformitate cu reglementările locale și naționale în vigoare
Ambalare	10kg (A+B)
Limitări la utilizare	Înainte de utilizare produsul trebuie adus la o temperatură de cel puțin 10°C Nu se aplică în zone umede sau pe suprafețe cu umiditate ridicată. Nu lipiți părțile laterale ale panourilor sau parchetului din lemn
GISCODE	RE2/RU2

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Substratul pe care se aplică adezivul trebuie să fie compact, uscat, fără urme de particule fine și grăsimi și în conformitate cu DIN 18356. Utilizați întotdeauna instrumente adecvate pentru a verifica conținutul de umiditate din substrat. Înainte de aplicare, asigurați-vă că există o barieră de vapori adecvată. Verificați întotdeauna conținutul de umiditate din substrat. Măsurarea trebuie efectuată în profunzime la aproximativ 2–3cm, folosind un tester de umiditate din carbură. Conținutul de umiditate trebuie să fie <2% pentru șape tradiționale de beton și <0,2% în cazul șapelor anhidre sau în cazul în care se utilizează sisteme de încălzire/răcire în pardoseală. Nivelul de umiditate al pardoselii/parchetului din lemn trebuie să fie cuprins între 7 – 11%. Nu aplicați pe șapele ce nu sunt protejate împotriva umidității. Pe substraturi cu porozitate redusă sau șape de sulfat de calciu, se recomandă o abraziune mecanică și o îndepărtare a prafului și a particulelor fine, precum și a urmelor de uleiuri, grăsimi. Substraturile prăfuite sau pe bază de ciment trebuie consolidate în prealabil cu primer: RINO FLOOR Primer pentru suprafețe cu umiditate ridicată sau RINO FLOOR Primer pt. Adezivii bicompenți și silanici.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

APLICARE

Pentru rezultate excelente aplicați adezivul la o temperatură cuprinsă între +10°C și +30°C, altfel vâscozitatea și timpul de uscare pot varia semnificativ. Permiteți adezivului să atingă temperatura camerei înainte de utilizare. Adăugați component B în recipientul în care se află component A și amestecați bine cu un mixer electric pentru a obține un amestec omogen și o pastă uniformă. Aplicați adezivul pe substrat/pardoseală utilizând spatulele potrivite tipului de parchet ce urmează a fi lipit. Presați uniform parchetul pentru a asigura o aderență perfectă pe toată suprafața. Este indicat să lăsați cel puțin 8-10mm distanță între padosela de lemn/parchet și pereți. Purtați întotdeauna echipament de protecție adecvat. Consultați întotdeauna fișa tehnică și cea de securitate a produsului.

CURĂȚARE

Adezivul neântărit poate fi îndepărtat de pe mâini și suprafețe cu solvent. Spatulele se curăță de adezivul neântărit cu solvent.

DEPOZITARE

Adezivul trebuie păstrat în ambalajul original, nedeschis, la temperatură cuprinse între: +5°C și +25°C. Termen de valabilitate: 12 luni

AMBALARE

10kg (A+B)

OBSERVAȚII

Nu se aplică în medii umede.

Nu aplicați pe șapele care nu sunt protejate cu o barieră de vapori adecvată.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro