

**FISA TEHNICA**  
**TERMICO PLASA FIBRA STICLA ALBA/PORTOCALIE 145 g**

**1. DESCRIERE**

Plasa din fibre de sticla.

**2. DESTINATIE SI DOMENIU DE UTILIZARE**

- armarea tencuielilor interioare si exterioare;
- fabricarea straturilor de armare la renovarea fatadelor.

**3. CARACTERISTICI TEHNICE**

| NR. | Indicatori                                                                | UNITATE   | Normativ                                | Caracteristici confirmate |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 1   | Greutatea nominala pe m²                                                  | g/ m²     | 145±5%                                  | 145                       |
| 2   | Lungime/latime sul ( ml )                                                 |           |                                         | 50ml/1ml                  |
| 3   | Substante eliminate pe timpul calcinarii                                  | %         | 14.5                                    | 16.6                      |
| 4   | Rezistenta la rupere in conditii normale de pastrare (N/50mm)             |           |                                         |                           |
|     | Urzeala                                                                   | N/50mm    | minim 1400                              | 1533                      |
|     |                                                                           | %         | minim 3%                                | 4%                        |
| 5   | Batatura                                                                  | N/50mm    | minim 2100                              | 2179                      |
|     |                                                                           | %         | minim 4%                                | 5%                        |
| 6   | Rezistenta la rupere in conditii de pastrare in solutie alcalina (N/50mm) |           |                                         |                           |
|     | Urzeala                                                                   | N/50mm    | minim 50%<br>din<br>valorile<br>intiale | 1249                      |
|     |                                                                           | %         |                                         | 3%                        |
| 7   | Batatura                                                                  | N/50mm    |                                         | 1127                      |
|     |                                                                           | %         |                                         | 2%                        |
| 8   | Date evaluarii                                                            | 3.12.2019 |                                         |                           |

**4. CERTIFICARI**

Sistem de managementul calitatii în acord cu standardele internationale

**Agreement Tehnic 001SC-04/750-2019 - eliberat de URBAN-INCERC CLUJ**

**5. CLASIFICAREA CONFORM NORMELOR CHIMICE. RISCURI POSIBILE, PRESCRIPTII DE PREVENIRE**

Nu necesita marcare, nu este un produs periculos.

Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului acest produs nu necesita fisa tehnica de securitate.

**6. CONDITII SPECIFICE, DEPOZITARE, TRANSPORT**

- Conditii specifice: păstrare în locuri curate, uscate, la temperaturi pozitive, între 5°C și 30°C, ferite de radiațiile directe ale oricărei surse de căldură sau de acțiunea directă a razelor solare.
- Depozitarea se face în suluri poziționate în plan vertical, în încăperi adecvate și acoperite.
- Transportul se face în suluri poziționate în plan vertical, cu mijloace de transport adecvate și acoperite

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Șos. Cristianului, nr. 12, Brașov, 500053, tel. 0268506108, [office@temad.ro](mailto:office@temad.ro), [www.temad.ro](http://www.temad.ro)