

UHU®**ADEZIV UNIVERSAL STRONG&SAFE**
ADEZIV UNIVERSAL SUPER PUTERNIC ȘI SUPER RAPID**DESCRIERE PRODUS**

UHU Adeziv universal Strong&Safe lipește super puternic și super rapid - însă rămâne ajustabil timp de aproximativ 20 secunde și nu lipește degetele imediat. Formula brevetată este potrivită pentru practic toate materialele flexibile, solide, poroase și neporoase. Rezistă la vibrații și șocuri, este flexibil, transparent și inodor. Rezistent la umiditate și temperaturi de la -50°C până la +100°C.

Domeniu de aplicare

Universal - lipește porțelan, ceramică, multe materiale plastice, metal, lemn, sticlă, piele, cauciuc, Styrofoam®, hârtie, carton și multe alte materiale. Nu este adecvat pentru îmbrăcăminte din piele, materiale textile, Polietilenă (PE) și Polipropilenă (PP).

PROPRIETĂȚI

- super puternic
- super rapid
- ajustabil - nu lipește degetele imediat
- formulă brevetată

Pregătire

Cerințe suprafețe: Materialele ce trebuie lipite trebuie să fie curate, uscate și lipsite de praf și grăsime.

APLICARE**Instrucțiuni de utilizare:**

Suprafețele de lipit trebuie să fie uscate și lipsite de praf și grăsime. Aplicați un strat subțire de adeziv pe una dintre părți. Presați părțile una pe cealaltă. Îmbinarea lipită rămâne ajustabilă timp de aproximativ 20 secunde. Suprafețele de lipit trebuie să aibă exact aceeași formă și dimensiune.

Pete/reziduuri: Îndepărtați imediat petele umede de adeziv cu acetonă. Adezivul întărit poate fi îndepărtat doar mecanic.

Recomandare: Cu cât este mai subțire stratul de adeziv, cu atât este mai rapidă și mai rezistentă lipirea finală.

Puncte de atenție: Conține cianoacrilat. Lipește pielea și pleoapele în câteva secunde. Dacă produsul intră în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă din abundență și consultați un medic. În caz de contact cu pielea, adezivul poate fi dizolvat prin înmuiere în apă călduță cu săpun. Apoi aplicați cremă de corp. Nu lăsați la îndemâna copiilor.

TIMPI DE ÎNTĂRIRE*

Timp de uscare/întărire: aprox. îmbinarea lipită rămâne repositionabilă timp de 20 și 60 secunde, ceea ce înseamnă că degetele nu se lipesc imediat.

În funcție de material, UHU adeziv universal Super Strong & Safe formează o legătură adezivă puternică și trainică, într-un timp de la 20 secunde până la câteva minute.

Rezistența finală de lipire după: aprox. după 24 ore îmbinarea lipită poate fi supusă pe deplin tensiunii.

* Timpul de întărire poate varia în funcție de suprafață, cantitatea de produs utilizată, nivelul de umiditate și de temperatura ambiantă.

PROPRIETĂȚI TEHNICE

Rezistență la temperatură: Îmbinările sunt rezistente la temperaturi extreme (-50°C până la +100°C) pe perioade scurte de timp.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Aspect: incolor, transparent

Bază chimică: Element creat de UHU - parțial conține cianoacrilat

Consistență: Gel

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Depozitați într-un loc uscat, răcoros și ferit de îngheț.

Notă: Aceste informații sunt rezultatul unor teste efectuate cu atenție. Această Fișă tehnică de securitate a fost întocmită pe baza cunoștințelor deținute de noi, pentru a vă oferi recomandări atunci când folosiți adezivul. Nu putem fi trași la răspundere pentru rezultate sau pentru orice daună suferită, din moment ce varietatea factorilor implicați (tipul și combinația de materiale și metoda de lucru) nu țin de controlul nostru. Utilizatorii trebuie să efectueze propriile verificări și încercări. Ne asumăm răspunderea doar pentru calitatea constant ridicată a produsului nostru.