

UHU®**SUPER GLUE LICHID ULTRA RAPID MINI****ADEZIV SUPER GLUE MEREU GATA DE UTILIZARE ÎN 3 X TUBURI ETANȘE****DESCRIERE PRODUS**

Adeziv lichid super glue ultra rapid și foarte puternic în 3 tuburi individuale. Tuburile inițial etanșe asigură întotdeauna aplicarea unui adeziv de calitate și gata de utilizare într-o doză perfectă. Rezistent la mașina de spălat vase și la apă.

DOMENIU DE APLICARE

Ideal pentru lipiri pe suprafețe mici. Lipește aproape toate materialele solide și flexibile precum: materiale plastice (cum ar fi PVC, ABS, PS, Plexiglas®, policarbonate (Makrolon®) și rășini fenolice (Bakelite®)), piele, porțelan, ceramică, metal, lemn, plută, fetru, pânză (verificați potrivirea mai întâi) și cauciuc. Este doar parțial adecvat pentru sticlă (după o anumită perioadă de timp îmbinarea lipită devine casantă, cauzând slăbirea acesteia). Nu este adecvat pentru PE, PP, rășini și cauciucuri siliconice, PTFE, styrofoam, textile și îmbrăcăminte din piele.

PROPRIETĂȚI

- Foarte rapid și puternic
- 3 x tuburi etanșe inițial
- Calitatea adezivului este perfectă, gata de utilizare pentru fiecare aplicare
- Ajunge în cele mai mici colțuri și îmbinări

PREGĂTIRE

Condiții de lucru: Nu îl folosiți la temperaturi mai scăzute de +10°C. Lipiciul reacționează cel mai bine la un nivel de umiditate a aerului de 50-70%.

Cerințe suprafețe: Materialele de lipit trebuie să fie curate, uscate, lipsite de praf și grăsime și să se potrivească perfect.

APLICARE**Instrucțiuni de utilizare:**

1. Pentru a găuri membrana, răsușiți întregul capac în sensul acelor de ceasornic ferm pe tub. Sfat: nu apăsați pe tub în timp ce îl găuriți. 2. Îndepărtați capacul pentru a utiliza aplicatorul - gata! Aplicați adezivul direct din tub, utilizând aplicatorul, într-un strat cât se poate de subțire pe una dintre părți (prea mult adeziv încetinește semnificativ procesul de întărire!). Presați imediat părțile una pe cealaltă. Suprafețele de lipit trebuie să aibă exact aceeași formă și dimensiune. După utilizare (dacă tubul nu este încă gol), curățați aplicatorul cu un șervețel uscat și închideți tubul, punând la loc capacul.

Pete/reziduuri: Ștergeți imediat excesul de adeziv cu o lavetă uscată. După întărire, resturile de adeziv sunt foarte greu de îndepărtat. Acetona va dizolva adezivul, însă foarte încet (testați mai întâi).

Recomandare: Atunci când lipiți la umiditate scăzută, timpul de întărire poate fi scurtat dacă suflați scurt peste una dintre părțile ce trebuie asamblate. Cele mai bune rezultate de lipire sunt obținute la temperatura camerei.

Puncte de atenție: Conține cianoacrilat. Lipește pielea și pleoapele în câteva secunde. Dacă produsul intră în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă din abundență și consultați un medic. În caz de contact cu pielea, adezivul poate fi dizolvat prin înmuiere în apă caldă cu săpun. Apoi aplicați o cremă de corp. Poate cauza iritarea căilor respiratorii. Evitați inhalarea vaporilor. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

TIMPI DE ÎNTĂRIRE*

Timpul de manipulare: aprox. de la câteva secunde la câteva minute

Rezistența finală de lipire după: aprox. 12 ore

* Timpul de întărire poate varia în funcție de suprafață, cantitatea de produs utilizată, nivelul de umiditate și de temperatura ambiantă.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Aspect: incolor, transparent

Bază chimică: ester etilic al acidului cianoacrilic

Consistență: Vâscozitate scăzută

Vâscozitate: aprox. 70 mPa.s.

Densitate: aprox. 1,07 g/cm³

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Depozitați într-un loc uscat, răcoros și ferit de îngheț.

Depozitare la sub +5°C (în frigider) asigură o durată de depozitare maximă.

PROPRIETĂȚI FIZIOLOGICE

Adezivii cianoacrilati sunt în mare parte considerați a fi siguri din punct de vedere fiziologic.

Notă: Aceste informații sunt rezultatul unor teste efectuate cu atenție. Această Fișă tehnică de securitate a fost întocmită pe baza cunoștințelor deținute de noi, pentru a vă oferi recomandări atunci când folosiți adezivul. Nu putem fi trași la răspundere pentru rezultate sau pentru orice daună suferită, din moment ce varietatea factorilor implicați (tipul și combinația de materiale și metoda de lucru) nu țin de controlul nostru. Utilizatorii trebuie să efectueze propriile verificări și încercări. Ne asumăm răspunderea doar pentru calitatea constant ridicată a produsului nostru.