

UHU® ALLPLAST

ADEZIV UNIVERSAL PUTERNIC PENTRU MASE PLASTICE



DESCRIERE PRODUS

UHU All Plastics este un adeziv universal, transparent, puternic pentru mase plastice, pentru multiple aplicații domestice, lucrări de artizanat, reparații și modelism. Pelicula dură de adeziv rămâne transparentă și este rezistentă la temperatură.

DOMENIU DE APLICARE

Potrivit pentru lipirea numeroaselor tipuri de mase plastice, precum polistiren și tipuri de polistiren cu rezistență mare la impact (ABS, SAN, SB, ASA), PVC dur.

Lipește, de asemenea, materiale precum: lemn, hârtie, carton, piele, metale, sticlă, ceramică. Nu este adecvat pentru poliamidă (PA), rășină acetalică (POM), polietilenă (PE), polipropilenă (PP), politetrafluoretilenă (PTFE), siliconi (Si) și Styropor® și nu este adecvat pentru pielea folosită pentru articole de îmbrăcăminte.

PROPRIETĂȚI

- Realizează o legătură adezivă dură, însă flexibilă, având caracter termoplastic
- Rezistent la temperaturi de la -30°C la aprox. +90°C
- Rezistent la apă, ulei și alcool

PREGĂTIRE

Siguranța personală: Conține solvenți volatili, foarte inflamabili. Prin urmare, se vor lua măsuri de siguranță corespunzătoare cu privire la prelucrare și depozitare.

Cerințe suprafețe: Suprafața trebuie să fie uscată, curată și lipsită de praf și grăsime.

APLICARE

Instrucțiuni de utilizare:

În funcție de cerințele specifice, se aplică adeziv pe una sau pe ambele părți de îmbinat, iar acestea trebuie unite imediat. O rezistență inițială de lipire este obținută după 5 - 10 minute. Rezistența ridicată de lipire a produsului UHU All Plastics pe masele plastice este obținută prin dizolvarea ușoară a suprafeței materialului plastic.

Din acest motiv, adezivul trebuie aplicat doar în cantități mici pe materialele plastice cu calibru scăzut.

Pete/reziduuri: Reziduurile și petele de adeziv pot fi îndepărtate cu acetonă sau diluant pentru lac nitrocelulozic.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Specificații: Aspect: soluție incoloră, transparentă

Consistență: vâscozitate scăzută

Conținut de materii solide [%]: 19-22

Solvent: cetone / ester

Temperatură de aprindere [°C]: -19

Clasa de pericol (VbF): A I

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Depozitați într-un ambalaj închis etanș, într-un loc uscat, răcoros și ferit de îngheț.

PROPRIETĂȚI FIZIOLOGICE

Adezivul uscat este neutru și sigur din punct de vedere fiziologic.

DIMENSIUNI AMBALAJE

30 g

