

UHU®

HART PLASTICS

ADEZIV TRANSPARENT SPECIAL PENTRU LIPIREA MATERIALELOR PLASTICE RIGIDE



DESCRIERE PRODUS

Adeziv transparent special pentru lipirea materialelor plastice rigide precum: ABS, PVC, sticlă acrilică, polycarbonat, precum și în combinație cu lemn, hârtie, metal, sticlă și ceramică.

DOMENIU DE APLICARE

Adecvat pentru PS, ABS, SAN, SB, ASA, PVC, PMMA, CN, CAB, PC și în combinație cu rășini fenolice (Bakelite®), rășini melaminoase (Resopal®), fibră de sticlă și poliester ranforsat. Nu este adecvat pentru Styrofoam®, PE, PP, PA, POM, PTFE, silicon.

PROPRIETĂȚI

- poate fi utilizat pentru toate materialele plastice rigide obișnuite
- rezistent la temperaturi de la -30°C până la +90°C
- rezistent la ulei, apă, acizi și baze diluate

PREGĂTIRE

Siguranța personală: Adezivul conține solvenți volatili, foarte inflamabili. Prin urmare, se vor lua măsuri de siguranță corespunzătoare cu privire la prelucrare și depozitare. Asigurați-vă că zona de lucru este bine ventilată atunci când utilizați adezivul.

Cerințe suprafețe: Suprafața trebuie să fie uscată, curată și lipsită de praf și grăsime.

TIMP DE ÎNTĂRIRE*

Rezistența finală de lipire după: aprox. 24 ore

* Timpul de întărire poate varia în funcție de suprafață, cantitatea de produs utilizată, nivelul de umiditate și de temperatura ambiantă.

PROPRIETĂȚI TEHNICE

Rezistență la apă: Foarte bună

Rezistență la temperatură: de la -30°C la aprox. +90°C

Rezistență chimică: detergenți, ulei și alcool

SPECIFICAȚII TEHNICE

Aspect: soluție transparentă, incoloră

Bază chimică: ester acrilic/copolimer PVC

Vâscozitate: aprox. 20-25 mPa.s.

Materie solidă: aprox. 19-22 %

Densitate: aprox. 0,9 g/cm³

Specificații: Consistență: vâscozitate scăzută

Temperatura de aprindere [°C]: -19

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Depozitați într-un ambalaj închis etanș, într-un loc uscat, răcoros și ferit de îngheț.

APLICARE

Instrucțiuni de utilizare:

Aplicați un strat subțire pe una dintre suprafețe, apoi presați materialele de lipit unul pe celălalt imediat.

Pete/reziduuri: Îndepărtați petele proaspete de adeziv, cât mai repede posibil. Resturile de adeziv întărite pot fi îndepărtate doar mecanic.

PROPRIETĂȚI FIZIOLOGICE

Adezivul uscat este inert, complet neutru și sigur din punct de vedere fiziologic.

DIMENSIUNI AMBALAJE

30 g