

UHU®

PORȚELAN / CERAMICĂ

ADEZIV SPECIAL RAPID DE REPARAȚII PENTRU PORȚELAN



DESCRIERE PRODUS

Adeziv special super rapid alb pentru repararea, lipirea și recondiționarea porțelanului, marmurei, gresiei și ceramicii.

DOMENIU DE APLICARE

Lipirea, etanșarea și repararea porțelanului, marmurei, gresiei și ceramicii. Nu este adecvat pentru PE, PP, rășini și cauciucuri siliconice, PTFE, styrofoam, textile și îmbrăcăminte din piele.

PROPRIETĂȚI

- Super rapid
- Foarte puternic
- Culoare albă
- Rezistent la temperatură
- Rezistent la apă fierbinte

PREGĂTIRE

Siguranța personală: Adezivii cianoacilați se întăresc foarte repede în prezența umezelii (precum umiditatea aerului, umezeala din piele, transpirație, sebum, lacrimi, etc.). Așadar, trebui să aveți grijă în timpul utilizării, nu lăsați copiii nesupravegheați și evitați contactul cu pielea și ochii. Chiar și fără tratament, adezivii cianoacilați se dizolvă în mod natural odată cu trecerea timpului.

Cerințe suprafețe: Suprafața trebuie să fie uscată, curată și lipsită de praf și grăsime.

DILUANT: Benzină ușoară

APLICARE

Instrucțiuni de utilizare:

Aplicați adezivul pe ambele părți ale fisurii și lăsați-l să se usuce. Apoi aplicați un alt strat de adeziv pe una dintre părți și presăți părțile imediat una de cealaltă. Lăsați adezivul să se usuce timp de 24 ore. Articolele precum faianța ar trebui clătite cu apă fierbinte înainte de utilizare.

Pete/reziduuri: Adezivul în exces sau întins ar trebui îndepărtat cât mai repede posibil, prin frecarea cu o lavetă ce nu lasă scame îmbibată cu acetonă (dacă este adecvată pentru material).

Petele proaspete de adeziv pot fi înlăturate de pe materiale textile, folosind acetonă (verificați potrivirea întâi).

Dacă pielea rămâne lipită, țineți zona afectată în apă caldă cu săpun cât mai mult timp posibil și desprindeți lipiciul cu grijă, fără a folosi forță; hidratați apoi pielea.

Recomandare: Datorită faptului că adezivul necesită umezeală pentru a se întări, procesul poate fi grăbit dacă suflați peste una dintre părțile ansamblului. Procesul de întărire poate dura mai mult dacă umiditatea este scăzută.

Puncte de atenție: Produsul conține solvenți volatili, foarte inflamabili; trebuie luate măsuri de precauție corespunzătoare în timpul utilizării și depozitării. Asigurați-vă că zona de lucru este bine ventilată atunci când utilizați adezivul pe suprafețe mari.

TIMP DE ÎNTĂRIRE*

Rezistența finală de lipire după: aprox. 24 ore

* Timpul de întărire poate varia în funcție de suprafață, cantitatea de produs utilizată, nivelul de umiditate și de temperatura ambiantă.

PROPRIETĂȚI TEHNICE

Rezistență la apă: Bună

Rezistență la temperatură: +80°

Rezistență chimică: Bună

Posibilitate vopsire: Bună

SPECIFICAȚII TEHNICE

Aspect: Lichid alb

Bază chimică: Rășini nitro sintetice

Tehnică lipire: Aplicare pe ambele părți

Culoare: Alb

Consistență: Vâscozitate medie

Vâscozitate: aprox. Lichid

Materie solidă: aprox. 52 %

Densitate: aprox. 0,95 g/cm³

Specificații: Temperatură de aprindere [°C]: +80

Clasa de pericol (VbF): A III

Condiții de depozitare

Depozitați într-un ambalaj închis etanș, într-un loc uscat, răcoros și ferit de îngheț.

DIMENSIUNI AMBALAJE

3 g