

UHU®**ADEZIV RAPID SPECIAL****PENTRU PLASTIC RIGID ȘI MULTE ALTE MATERIALE****DESCRIERE PRODUS**

Adeziv special super-glue, pe bază de cianoacrilat, pentru lipirea puternică și rapidă a unei game variate de materiale, precum ABS, sticlă acrilică etc. și în combinație cu alte materiale, în câteva secunde sau minute.

DOMENIU DE APLICARE

Adecvat pentru materiale solide din plastic, având suprafață netedă, precum PVC rigid (clorură de polivinil), ABS (acrilonitril-butadien-stiren, stiren cu rezistență mare la impact), PS (polistiren), rășină acrilică (Plexiglas®), policarbonat (Makrolon®), rășină fenolică (Bakelite®) și în combinație cu diverse materiale. Nu este adecvat pentru materiale plastice cu o suprafață anti-aderentă, precum PE, PP, rășini și cauciucuri siliconice și PTFE.

PROPRIETĂȚI

- Super rapid
- Foarte puternic
- Rezistent la temperatură:

PREGĂTIRE

Condiții de lucru: Al doilea cadru de utilizare necesită aplicarea în mici puncte de aderență. Cu cât este mai subțire stratul de adeziv, cu atât este mai rapidă priza adezivului. Acest lucru înseamnă și faptul că materialele poroase necesită mai mult timp pentru a se întări, până la câteva minute.

APLICARE**Instrucțiuni de utilizare:**

UHU KUNSTSTOFF Spezialsekundenkleber se aplică direct din tub pe una dintre suprafețele ce trebuie lipite. Cealaltă parte trebuie așezată imediat peste cea cu adeziv și apoi se presează. După utilizare, adezivul în exces întins pe aplicatorul tubului trebuie curățat cu un șervețel de hârtie uscat. În funcție de proprietățile materialului și de cantitatea de adeziv aplicată, ansamblul lipit este ferm la atingere după câteva secunde sau minute de la aplicare. Rezistența de lipire finală este atinsă după aproximativ 12 ore.

Pete/reziduuri: Adezivul în exces sau întins ar trebui îndepărtat cât mai repede posibil, prin frecarea cu o lavetă ce nu lasă scame îmbibată cu acetonă (dacă este adecvată pentru material).

Petele proaspete de adeziv pot fi înlăturate de pe materiale textile, folosind acetonă (verificați potrivirea întâi).

Dacă pielea rămâne lipită, țineți în apă caldă cu săpun zona afectată pentru cât mai mult timp posibil și desprindeți adezivul cu grijă, fără a folosi forță; hidratați apoi pielea.

Recomandare: Datorită faptului că adezivul necesită umezeală pentru a se întări, procesul poate fi grăbit dacă suflați peste una dintre părțile ansamblului. Procesul de întărire poate dura mai mult dacă umiditatea este scăzută.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Aspect: transparent, incolor

Bază chimică: ester etilic al acidului cianoacrilic

Consistență: Vâscozitate scăzută

Vâscozitate: aprox. 0,50 mPa.s.

Densitate: aprox. 1,07 g/cm³

Specificații: Temperatură de aprindere [°C]: 80

Clasa de pericol: A III

Directive privind preparatele periculoase: Marcaje obligatorii

Siguranța personală: Adezivii cianoacrilici se întăresc foarte repede în prezența umezelii (precum umiditatea aerului, umezeala din piele, transpirație, sebum, lacrimi). Așadar, trebuie să aveți grijă în timpul utilizării, în particular în ceea ce privește copiii și contactul cu pielea și ochii. Însă și fără tratament, adezivii cianoacrilici se dizolvă în mod odată cu trecerea timpului.

Cerințe suprafețe: Suprafața trebuie să fie uscată, curată și lipsită de praf și grăsimi.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Depozitați într-un ambalaj închis etanș, într-un loc uscat, răcoros și ferit de îngheț.

DIMENSIUNI AMBALAJE

3 g

Notă: Aceste informații sunt rezultatul unor teste efectuate cu atenție. Această Fișă tehnică de securitate a fost întocmită pe baza cunoștințelor deținute de noi, pentru a vă oferi recomandări atunci când folosiți adezivul. Nu putem fi trași la răspundere pentru rezultate sau pentru orice daună suferită, din moment ce varietatea factorilor implicați (tipul și combinația de materiale și metoda de lucru) nu țin de controlul nostru. Utilizatorii trebuie să efectueze propriile verificări și încercări. Ne asumăm răspunderea doar pentru calitatea constant ridicată a produsului nostru.