

UHU® WOOD

ADEZIV ALB PENTRU LEMN DE CALITATE SUPERIOARĂ, RAPID, REZISTENT LA UMEZEALĂ (EN 204 D2)



DESCRIERE PRODUS

Adeziv alb pentru lemn, de calitate superioară, rapid (timp de uscare 4 minute), rezistent la umezeala (EN 204 D2) pentru utilizarea la interior. Se usucă transparent Mai puternic decât lemnul. Pentru, practic, lipirea și laminarea tuturor tipurilor de lemn dur, moale și exotic.

DOMENIU DE APLICARE

Pentru o lipire rezistentă la umezeală și rapidă și pentru, practic, laminarea tuturor tipurilor de lemn dur, moale sau exotic. Adecvat pentru structuri de lemn bine îmbinate/lipite și neportante cu, de exemplu, îmbinări în dinți, îmbinări coadă de rândunică, îmbinări cu cep și creștătură, îmbinări cu știfturi și pene.

Adecvat pentru aplicații la interior, precum uși și mobilier, de exemplu, în sufragerii și birouri. Pentru lipirea suprafețelor din lemn, plăci moi și dure, plăci aglomerate, placaj multiplex, MDF, hârtie, carton și plăci dure. Este de asemenea adecvat pentru laminarea foilor de furnir și plastic dur (HPL, Formica, Duropal, Resopal) pe o suprafață de lemn.

EN 204 D2: Spațiile interioare în care umiditate relativă este crescută ocazional și pentru o perioadă scurtă de timp, unde nivelul de umiditate a lemnului rămâne sub 18%.

PROPRIETĂȚI

- Foarte rapid (4 minute)
- Mai puternic decât lemnul
- Transparent după uscare
- Ideal pentru aplicații la interior (EN 204 D2)
- Poate fi vopsit
- Fără solvenți

MĂRCI ALE CALITĂȚII/STANDARDE

Standarde: EN 204: Clasificarea adezivilor termoplastici pentru lemn pentru aplicații nestructurale. Clasa D2: Interior, cu expunere ocazională, pe termen scurt la apă care curge sau sub formă de condens și/sau la umiditate ridicată ocazională, cu condiția ca acest conținut de umiditate a lemnului să nu depășească 18%

PREGĂTIRE

Condiții de lucru: Temperatura ambiantă, adezivul și materialele ce trebuie lipite nu ar trebui să aibă mai puțin de +5°C. Umiditatea relativă până la

65%. Nivelul de umiditate a lemnului între 8% și 12%.

Cerințe suprafețe: Suprafețele ce trebuie lipite trebuie să fie curate, uscate și fără rugină. Asigurați o bună potrivire a pieselor de lipit.

Tratamentul preliminar al suprafețelor: Degresați tipurile uleioase de lemn cu diluant.

Unelte: Șpaclu pentru adeziv cu zimți fini (1 mm), pensulă sau rolă, clemă sau presă.

APLICARE

Diluare: Dacă este necesar, diluați cu apă până revine la vâscozitatea originală.

Acoperire: 2-4 m²/kg, aplicat pe ambele părți, în funcție de natura materialelor.

Instrucțiuni de utilizare:

Aplicați cu o pensulă sau cu o altă unealtă un strat uniform și subțire de adeziv pe ambele părți. Lăsați-l să pătrundă timp de câteva minute, asamblați părțile în maxim 10 minute și fixați-le cu o clemă sau presă timp de 4-15 minute. Presiunea dorită este de 2-5 kg/cm².

Presiune: 5-10 kg/cm²

Timp de presare (+20°C): 4-15 minute (mai mult în caz de tensiune)

Lucrabilitate: 6 minute

Pete/reziduuri: Îndepărtați petele de adeziv imediat cu apă. Resturile uscate de adeziv pot fi îndepărtate doar mecanic.

PROPRIETĂȚI TEHNICE

Rezistență la umezeală: Bună

Rezistență la apă: Limitată

Rezistență la temperatură: -20°C - +60°C

Posibilitate vopsire: Bună

Capacitate de umplere: Nil

SPECIFICAȚII TEHNICE

Bază chimică: Dispersie de acetat de polivinil

Culoare: Alb (Transparent după uscare)

Vâscozitate: aprox. 12.000 mPa.s., Lichid

Materie solidă: aprox. 60 %

Densitate: aprox. 1,1 g/cm³

Punct albire: aprox. 6 °C

Valoare pH: aprox. 4,5

Punct de aprindere: K3 (>55°C)

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Cel puțin 24 luni după data de fabricație. Durată depozitare limitată după deschidere. Închideți recipientul în mod adecvat și depozitați-l într-un spațiu uscat, răcoros și ferit de îngheț.

Notă: Aceste informații sunt rezultatul unor teste efectuate cu atenție. Această Fișă tehnică de securitate a fost întocmită pe baza cunoștințelor deținute de noi, pentru a vă oferi recomandări atunci când folosiți adezivul. Nu putem fi trași la răspundere pentru rezultate sau pentru orice daună suferită, din moment ce varietatea factorilor implicați (tipul și combinația de materiale și metoda de lucru) nu țin de controlul nostru. Utilizatorii trebuie să efectueze propriile verificări și încercări. Ne asumăm răspunderea doar pentru calitatea constant ridicată a produsului nostru.