

REVCO SILICON

Tencuiala decorativa siliconica

Descriere:

Tencuiala decorativa REVCO SILICON este fabricata pe baza de rasini siliconice de foarte inalta calitate., cuart (de 1,5mm sau 2mm in functie de varianta), pigmenti deosebit de stabili si rezistenti la ultraviolete, aditivi speciali pentru imbunatatirea tuturor calitatilor.

Tencuiala decorativa REVCO SILICON este un produs destinat finisarii peretilor exteriori si interiori ai cladirilor noi sau vechi si in special ca strat final in cadrul termosistemelor de fatade. Se poate aplica pe orice tip de suprafete minerale : tencuieli, gleturi, beton, zidărie, gips – carton, etc. Se aplica ușor, într-un singur strat. Se intretine usor, are proprietati de autocuratare.

Tencuiala decorativa REVCO SILICON este exceptional de respiranta

Tencuiala REVCO SILICON indeplineste standardul CE : EN15824

Variante :

Tencuiala decorativa REVCO SILICON se fabrica in 2 tipuri diferite intre ele prin aspectul final al tencuielii, astfel :

a.) REVCO SILICON SPACHTEL 1,5mm - aspect granulat

b.) REVCO SILICON STRUKTUR 2mm – aspect canelat

Caracteristicile suprafeței suport:

Suprafața suport trebuie să fie solida, fara contractii, perfect uscata, neteda, curata, desprafuita și degresata, fara particule neaderente, friabile. Îndepartați resturile de vopsea veche și reparați defectele suprafeței. Zonele reparate trebuie să aibă aceeași structură ca a restului suprafeței. Tencuiala nu se recomanda in cazurile in care suprafata suport este expusa apei sau umiditatii in mod continuu (sali de baie, saune, piscine, etc).

Pregătire:

Deoarece produsul conține materiale minerale de origine naturală, pot apărea diferențe ușoare de culoare între loturi diferite (date de fabricație diferite). Din acest motiv, pentru suprafețe continue, trebuie utilizate bidoane din același lot sau bidoane din loturi diferite amestecate între ele în prealabil. Amestecarea se face cu un mixer atașat la o bormașină.

Culorile existente pe mostrele de material și pe cartelele de culori au un caracter informativ, pe care Revco se angajează să îl respecte, însă o concordanță completă nu poate fi garantată. Înaintea începerii lucrărilor, pe baza necesarului de material stabilit, prevedeti cantitatea necesară întregii suprafețe.

Grunduire:

Se va folosi amorsa pentru tencuieli REVCO PUTZ PRIMER. Grunduirea suprafațelor trebuie efectuată cu cel puțin 24 de ore înaintea aplicării tencuielii decorative. Grundul trebuie să fie aplicat uniform și trebuie să fie complet uscat înaintea începerii aplicării tencuielii. Se va utiliza un grund de aceeași culoare cu cea a tencuielii colorate.

Prezentare:

Tencuiala decorativa REVCO SILICON este fabricata in doua variante :

- 1..) REVCO SILICON SPACHTEL 1,5mm , cu aspect granulat
- 2.) REVCO SILICON STRUKTUR 2mm, cu aspect canelat

Tencuiala REVCO SILICON indeplineste standardul CE : EN15824

Aplicare:

Se aplica uniform pe perete cu fierul de glet din inox (drisca metalica) intr-un strat cat mai subtire (grosimea optima a stratului cat mai apropiata de diametrul granulelor). Atât surplusul cât și lipsa de material provoacă deosebiri de structură, care pot induce și diferențe de culoare. Structurarea (obținerea aspectului specific) se face prin miscari circulare, uniforme, utilizand o drisca de plastic (placa de structurat). Îndepărtați întotdeauna surplusul de material de pe drisca de plastic. Pentru a evita modificarea în cenușiu a culorii suprafeței, nu neteziți prea multă vreme. Aplicarea trebuie să fie continuă, deoarece în cazul unei așteptări prea îndelungate materialul începe să se usuce, lucrabilitatea acestuia reducându-se. Formarea structurii trebuie efectuată imediat după aplicare, înaintea începerii uscării.

În cazul oricărei tencuieli decorative colorate, rosturile și îmbinările între culori se fac utilizând benzi autoadezive de hârtie.

Atat in timpul aplicarii cat si **pe toata durata uscarii**, materialul trebuie protejat de bătaia puternică a soarelui, de vânt puternic, de ploaie sau de înghet, întrucât acestea pot provoca fisuri și deosebiri de culoare.

Diluare: max. 2 dl apă.

Consum in functie de varianta si de granulat :

- 2,4 – 2,5 kg/mp pentru REVCO SILCON SPACHTEL 1,5mm
- 2,4 – 2,6 kg/mp pentru REVCO SILICON STRUKTUR 2mm

Consumul indicat se referă la suprafețele perfect netede. Consumul variază în funcție de grosimea stratului aplicat și de caracteristicile suprafeței suport. Din acest motiv nu ne putem asuma nici o răspundere în legătură cu necesarul exact de material pentru fiecare caz în parte.

Culori: Disponibil în toate culorile cartei REVCO COLOURS

Condiții de aplicare: temperatura aerului și a suprafeței zidului trebuie să fie între +5°C și +25°C.

Uscare: timpul de uscare total = 10 ore.

Valorile sunt date pentru o temperatură de 20⁰ C și o umiditate relativă de 42%. Odată cu modificarea condițiilor de temperatură și umiditate, se modifică și proprietățile de aplicare și timpul de uscare poate varia semnificativ..

Ambalaj: 16 kg

Depozitare: În ambalajul original, într-un loc ferit de îngheț, pe o durată de până la 2 ani.

Grad de inflamabilitate: Clasa E. Nu este inflamabil.

S 1/2 A se pastra sub cheie si a nu se lasa la indemana copiilor.

S 46 In caz de inghitire, a se consulta imediat medicul si a i se arata ambalajul sau eticheta.

S 24/25 Se va evita contactul cu pielea si cu ochii.

Continut de parti non volatile : 85 % (m/m) (at 105 °C, 3 h)

Densitate (la 20 °C) : 1.85 g/cm³

ATENTIONARI:

Inaintea utilizarii cititi instructiunile de folosire. Descrierea noastra tehnica presupune ca produsele sunt aplicate de catre specialisti. Prospectele produselor sunt intocmite pe baza cunostintelor si experientei noastre actuale. Utilizatorul trebuie insa sa faca o proba prealabila si sa verifice culoarea din fiecare bidon inaintea inceperii aplicarii. Dupa inceperea aplicarii nu mai putem primi nici un fel de reclamatii legate de culoare.