

MARISEAL® 800 PLUS

Produs siloxanic/ silanic
hidrofob și oleofob

Maris Polymers®
POLYURETHANE SYSTEMS



DESCRIEREA PRODUSULUI

MARISEAL® 800 PLUS este un produs hidrofob siloxanic/ silanic monocomponent adânc-penetrant, care nu pătează, nu îngălbeniște și nu formează peliculă, bazat pe nanotehnologie, utilizat ca produs hidrofob cu eficiență ridicată și de durată și ca protecție împotriva clorurilor. Pe bază de solvenți. Se întărește prin reacție cu solul și cu umezeala din aer.

DOMENIU DE UTILIZARE

MARISEAL® 800 PLUS este utilizat ca un Produs hidrofob și oleofob de înaltă eficiență pe:

- Piatră naturală
- Marmură
- Cărămizi decorative
- Calcar
- Beton colorat

Va împiedica pătrunderea apei și va proteja suprafața împotriva degradării cauzate de ultraviolete, împotriva murdăriei din aer, de smog, fumuri industriale, ploaie acidă, ioni de clorură și va stabiliza suprafața.

MARISEAL® 800 PLUS este utilizat ca produs de etanșare împotriva vopselelor graffiti, deoarece vopseaua nu se absoarbe în suprafața tratată.

AVANTAJE

- Aplicare simplă (cu rola sau pensula).
- Oferă suprafeței un efect hidrofob constant, fără a schimba culoarea sau aspectul suprafeței.
- Oferă suprafeței un efect oleofob, prevenind depunerea smogului, murdăriei sau vopselelor tip graffiti pe suprafață.
- Putere mare de penetrare.
- Stabil la UV.
- Ajută la împiedicarea pătrunderii apei și migrarea ionilor de cloruri purtați de apă prin beton și materialele de zidărie, reducând astfel coroziunea suprafeței.
- Permite suprafeței să respire.
- Rezistență excelentă la alcalii.
- Rezistent la bacterii și fungi.

CONSUM

200 gr/m² într-un strat (tip flood coat).

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

Această fișă trebuie să fie citită și înțeleasă înainte de utilizarea produsului.

Acoperirea se realizează prin aplicare practică utilizând rola pe o suprafață absorbantă netedă în condiții optime. Factori precum porozitatea suprafeței, temperatura, umiditatea, metoda de aplicare și finisajul dorit pot afecta consumul.

CULORI

MARISEAL® 800 este furnizat transparent.

APLICARE

Pregătirea suprafeței

Pregătirea cu atenție a suprafeței este esențială pentru o finisare și o durabilitate optimă.

Suprafața trebuie curățată, uscată și lipsită de orice substanțe de contaminare ce pot afecta negativ aderența produsului de etanșare. Conținutul maxim de umiditate nu trebuie să depășească 5%. Murdăria, grăsimea, unsoarele, substanțele organice și praful trebuie înlăturate cu ajutorul unei mașini de șlefuit. Praful și orice piese slăbite ale suprafeței trebuie înlăturate cu atenție.

AVERTISMENT: Nu clătiți suprafața cu apă!

Sigilarea

Pentru cele mai bune rezultate, temperatura în timpul aplicării și întăririi trebuie să fie cuprinsă între 5°C și 35°C. Temperaturile scăzute întârzie întărirea, în timp ce temperaturile ridicate o grăbesc. Umiditatea ridicată poate afecta finisajul final.

Aplicați cu ajutorul unei role sau cu un pistol pulverizator fără aer. Aplicați un strat tip flood coat pentru a asigura penetrarea adâncă și

saturația completă necesară pentru un rezultat hidrofob eficient. Acoperiți complet toate îmbinările din mortar.

Dacă este necesar, pentru rezultate mai bune, aplicați încă un strat înainte ca primul strat să se usuce (aplicare umed-pe-umed).

RECOMANDARE: Pentru suprafețe care intră în contact cu apa frecvent și în special pe suprafețe de pardoseală, vă recomandăm să aplicați două straturi de MARISEAL® 800 PLUS.

ATENȚIE: Efectul deplin al MARISEAL® 800 PLUS este obținut după 14 zile de la aplicare!

AMBALAJ

MARISEAL® 800 PLUS este furnizat în găleți de 15 kg, 10 kg, 4 kg și 1 kg. Gălețile se depozitează în încăperi uscate și răcoroase pe o perioadă de până la 12 luni. Protejați materialul împotriva umidității și de acțiunea directă a razelor de soare. Temperatura de depozitare: 5°C–30°C. Produsele trebuie să rămână în recipientele lor originale, nedesfăcute, pe care este trecut numele producătorului, denumirea produsului, numărul lotului și etichetele privind măsurile de precauție privind aplicarea.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Vezi informațiile furnizate de producător. Vă rugăm să citiți Fișa de securitate a produsului.

DOAR PENTRU UZ PROFESIONIST.

Date tehnice*

PROPRIETATE	REZULTATE	METODĂ DE TESTARE
Compoziție	Siloxan/ Silan/ Rășină, pe bază de solvenți	
Rezistență la presiunea apei	Fără scurgeri (1m coloană de apă, 24h)	DIN 1928, Test A
Timp după care produsul își pierde caracterul adeziv	1-2 ore	Condiții: 20°C, 50% RH
Timp trafic pietonal ușor	12 ore	
Timp final de întărire	14 zile	

* Toate valorile reprezintă valorile tipice și nu fac parte din specificațiile produsului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro