

Anti-rust primer

Grund anticoroziv



Grund cu uscare rapidă, pe bază de rășini alchidice modificate, cu protecție anticorozivă excelentă. Reprezintă substratul perfect pentru emailuri folosite pe suprafețe metalice, conferă o aderență excelentă, are putere ridicată de acoperire, elasticitate și proprietăți de uniformizare excelente.

- Grund cu uscare rapidă
- Protecție anticorozivă ridicată

CULORI

Disponibil pe maro și gri.

AMBALARE

Culori	375 mL	750 mL	2.5L	5 L
--------	--------	--------	------	-----

ACOPERIRE

12 - 14 m²/L pe suprafețe pregătite corespunzător.

CONȚINUT DE COV (compuși organici volatili)

Valorile maxime pentru conținutul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria **A/i** „Acoperitori unicomponenți cu funcție specială”, Tip **SB**): **500 g/l**. Acest produs conține maxim **449 g/l** COV (produs gata pentru utilizare).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafața trebuie să fie curățată foarte bine cu Diluant T 300, uscată, fără praf, grăsime sau resturi abrazive.

APLICARE

Se amestecă bine înainte de utilizare. Aplicați unul sau două straturi cu trafaletul sau pensula diluat până la 5% cu Diluant pentru pensulă T 300 sau cu pistol de pulverizare airless diluat cu până la 5%, cu Diluant pentru pistol T 350. A nu se aplica la temperaturi sub 5°C și peste 35°C și/sau umiditate relativă peste 80%.

Se uscă la atingere după 45-60 de minute și poate fi reaplicat după 20-24 ore. În cazul în care acoperirea este complet uscată, utilizând o hârtie abrazivă adecvată pentru a produce o suprafață netedă, îndepărtați praful și apoi aplicați orice email Vitex pe bază de apă sau solvent. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).

Role curate, perii, pete pe podea, etc. se curăță cu Diluant pentru pensulă T 300 și apoi cu apă cu săpun sau detergent. Utilizarea Diluant pentru pistol T 350 pentru a curăța pistoalele de pulverizare.



CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	80 ± 5 KU (ASTM D 562, 25° C)
Densitate	1,48 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811)

DEPOZITARE

Containerele trebuie să fie ținute închise într-o zonă rece, uscată, bine ventilată protejată de lumina directă a soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SECURITATE

Citește eticheta înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni suplimentare solicitați Fișa tehnică de securitate.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro