

Chassis coat

Vopsea Anticorozivă pe bază de solvent



Este o vopsea pe bază de solvent cu uscare rapidă, rezistentă și durabilă. Acesta oferă o mare protecție împotriva coroziunii și are rezistență excelentă la grăsimi, uleiuri lubrifiante și compuși de petrol. Aceasta oferă o mare aderență, elasticitate și are o mare rezistență la impact. Potrivit pentru vopsirea șasiurilor, vagoanelor și a suprafețelor metalice.

- Grund cu uscare rapidă
- Pentru șasiuri auto
- Diluat cu White Spirit

CULORI

Disponibil în alb, gri, negru și maro.

AMBALARE

Culori	750 mL	2.5L
--------	--------	------

ACOPERIRE

12 - 14 m²/L L per strat pe suprafețe pregătite corespunzător.

CONȚINUT DE COV(compuși organic volatile)

Valorile maxime pentru conținutul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria **A/i** „Acoperitori unicomponenți cu funcție specială”, Tip **SB**): **500 g/l**. Acest produs conține maxim **495 g/l** COV (produs gata pentru utilizare).

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafața trebuie să fie curățată foarte bine cu Diluant pentru pensulă T 300, uscată, fără praf, grăsimi sau resturi abrazive. Suprafețele lucioase (aluminii, suprafețe galvanizate etc) trebuiesc grunduite cu Grund pentru suprafețe lucioase sau Wash Primer.

APLICARE

Se amestecă bine înainte de utilizare. Aplicați unul sau două straturi cu trafaletul sau pensula diluat până la 5% cu Diluant pentru pensulă T 300 sau cu pistol de pulverizare airless diluat cu până la 5%, cu Diluant pentru pistol T 350. A nu se aplica la temperaturi sub 5°C, și peste 35°C și/sau umiditate relativă peste 80%.

Se uscă la atingere după 1-2 ore și poate fi reaplicat după 20-24 ore. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).

Role curate, perii, pete pe podea, etc. se curată cu Diluant pentru pensulă T 300 și apoi cu apă cu săpun sau detergent. Utilizați Diluant pentru pistol T 350 pentru a curăța pistoalele de pulverizare.



CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	80 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)
Densitate	1,35 ± 0,02 Kg/L alb (ISO 2811)
Luciu	40-60 unitați în 60° (ISO 2813)

DEPOZITARE

Containerele trebuie să fie ținute închise într-o zonă rece, uscată, bine ventilată protejată de lumina directă a soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SECURITATE

Citește eticheta înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni suplimentare solicitați Fișa tehnică de securitate.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică.

Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro