

Cimentol

Vopsea pentru Zidarie



Este o vopsea excelentă pe bază de solvenți pentru zidărie, adecvată pentru aplicarea pe suprafețe de pavaj din beton și terenuri de sport, ideală pentru uz interior și exterior. Conferă o bună rezistență la condițiile atmosferice nefavorabile și la poluarea atmosferică. Conferă o aderență excelentă și are putere ridicată de acoperire.

- Vopsea pentru ciment pe bază de solvent
- Pentru pereți, beton, dale etc
- Aderență puternică și duritate

CULORI

Disponibil în alb și 8 culori.

AMBALARE

Culori	750 mL	2,5 L
--------	--------	-------

ACOPERIRE

10 - 12 m²/L per strat pe suprafețe pregătite corespunzător sau în funcție de gradul de absorbție.

CONȚINUT DE COV(compuși organici volatili)

Valorile maxime pentru conținutul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria **A/c** „pereți exterior cu substrat mineral”, Tip **SB**): **430 g/L**. Acest produs conține maxim **428 g/L** COV (produs gata pentru utilizare).

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafețele trebuie să fie netede, curate și uscate, fără urme de grăsimi, praf sau vopsea exfoliată.

Cimentol se aplică direct pe beton fără nici un grund. Suprafețele mai absorbante sau mai poroase ar trebui să fie amorțite cu Durovit.

APLICARE

Se amestecă bine înainte de utilizare. Aplicați unul sau două straturi cu trafaletul sau pensula diluat până la 5% cu Brush Solvent T 300 sau cu pistol de pulverizare airless diluat cu până la 5%, cu Spray Gun Solvent T 350. A nu se aplica la temperaturi sub 5 ° C, și peste 35 ° C și / sau umiditate relativă peste 80%.

Se uscă la atingere după 20-40 de minute și poate fi reaplicat după 4-6 ore.. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).

Role curate, perii, pete pe podea, etc. se curăță cu Brush Solvent T 300 și apoi cu apă cu săpun sau detergent. Utilizarea Spray Gun Solvent T 350 pentru a curăța pistoalele de pulverizare.



CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	90 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)
Densitate	1,40 ± 0,02 Kg/L Alb (ISO 2811)
Luciu	< 30 unitați în 60° (ISO 2813)

DEPOZITARE

Containerele trebuie să fie ținute închise într-o zonă rece, uscată, bine ventilată protejată de lumina directă a soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SECURITATE

Citește eticheta înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni suplimentare solicitați Fișa tehnică de securitate.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro