

Diaxyl Décor

Baiț pe bază de solvent



Baiț, pe bază de solvent, Protector-Decorativ, cu o excelentă capacitate de penetrare, pentru suprafețe interioare și exterioare din lemn. Datorită formulei sale speciale, oferă protecție eficientă împotriva sfredeluşului lemnului și a fungusului. Scoate în evidență structura lemnului și frumusețea lui naturală. Pătrunde adânc în porii de lemn, asigurând o protecție deplină împotriva umezelii și împotriva radiațiilor ultraviolete.

- Protejează și decorează
- Scoate în evidență frumusețea naturală a lemnului
- Disponibil în 11 culori gata preparate

NUANȚE DISPONIBILE

Disponibil în 11 culori gata preparate.

AMBALAJE DISPONIBILE

Cutii	750 mL	2.5L
-------	--------	------

ACOPERIRE

12-16 m²/L per strat în funcție de tipul de lemn.

CONȚINUTUL DE COV (Compuși Organici Volatili)

Valorile limită de emisie pentru COV impuse de UE (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria **A/f** „Impregnanți protectori și decorativi care nu produc peliculă”, Tip **SBA**): **700 g/L**. Acest produs conține maximum **699 g/L** COV (produs gata de folosit).

GHID DE PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR

Toate suprafețele trebuie să fie netede, curate, uscate, și fără pete de murdărie, praf, ulei, grăsimi, lacuri anterioare. Pe suprafețele noi, din lemn, aplicați Conservantul de lemn Diaxyl incolor, sau Diaxyl Extra pentru a proteja împotriva sfredeluşului lemnului și a insectelor.

APLICARE

Înainte de aplicare, baițul trebuie amestecat bine iar, în timpul aplicării, baițul trebuie amestecat periodic. Aplicați una sau mai multe straturi cu pensula, trafaletul sau cu pistolul de vopsit fără a dilua. A nu se aplica la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau umiditate relativă peste 80% sau atunci când conținutul de umiditate al lemnului depășește 18%. La suprafață se usucă după 2-3 ore și poate fi reaplicat după 8-10 ore. După ce se usucă complet, am putea aplica, ca și lac final, Lussolac sau Marelac. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură). Culoarea finală a suprafeței de lemn depinde, în mare măsură, de culoarea naturală a lemnului, absorbția, precum și de numărul de straturi de Diaxyl Decor aplicate.

Curățați pensulele, trafaletul, petele de pe podea, etc cu ajutorul soluției Brush Solvent T 300 și apoi cu apă cu săpun sau detergent. Utilizați Spray Gun Solvent T 350 pentru a curăța pistoalele de pulverizare.



SPECIFICAȚII TEHNICE

Vâscozitate	15 - 30 sec (FORD CUP#4, 25°C)
Densitate	0,83 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

DEPOZITARE

Cutiile trebuie depozitate într-un loc răcoros, uscat, bine ventilat, protejat de lumina solară directă, la temperaturi cuprinse între 5 – 38°C.

SFATURI DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de folosință. Pentru detalii suplimentare – precauții, vă rugăm să consultați Fișa tehnică de securitate.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro