

Diaxyl Plus

Lac de penetrare a lemnului pe baza de solvent



Lac poliuretanic de penetrare pe baza de solvent protector și decorativ pentru suprafețe din lemn de interior și exterior. Datorită formulei sale speciale previne în mod eficient dezvoltarea mușgaiului și a ciupercilor. Pătrunde prin porii lemnului formând o peliculă subțire, permițându-i în același timp să respire. Datorită elasticității sale urmează contracția lemnului și îl protejează de umiditate și de radiații UV.

- Lacuri poliuretanic de penetrare decorativa
- Protejează împotriva umezelii și a radiațiilor UV

CULORI

Disponibil incolor și în 11 nuanțe.

AMBALARE

Cutii	750 mL
-------	--------

RATA DE ACOPERIRE

12 - 16 m²/L pe strat, în funcție de tipul de lemn.

CONȚINUT DE COV (compuși organici volatili)

Valorile maxime pentru conținutul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria A/f „Grunduri de impregnare de interior și exterior”, Tip SB): **700 g/l**. Acest produs conține maxim **699 g/l** COV (produs gata pentru utilizare).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețele trebuie să fie netede, curate, uscate, fără urme de grăsimi, rasini sau lacuri vechi. Pe suprafețele noi din lemn se aplică conservant Diaxyl incolor sau Diaxyl Extra pentru protecția împotriva mușgaiului și a insectelor.

APLICARE

Se agită bine înainte de utilizare și se repetă, ocazional, în timpul aplicării. Se aplică unul sau mai multe straturi cu pensula, trafaletul sau cu pistol de pulverizare fără diluare. Nu se aplică la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și / sau la o umiditate relativă de peste 80%, sau în cazul în care umiditatea lemnului depășește 18%.

Se usuca la suprafata după 2-3 ore și poate fi reaplicat după 24 de ore. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură). Culoarea finală a suprafeței de lemn depinde în mare măsură de culoarea sa naturală și de absorbție, precum și numărul de straturi aplicate de Diaxyl Plus.

Curatati trafaletii, pensulele, petele de pe podea cu Brush Solvent T 300 și apoi dacă este necesar, cu apă și săpun sau detergent. Folositi Spray Gun Solvent T 350 pentru a curata pistoalele de pulverizare.



CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	20 - 40 sec (FORD CUP#4, 25°C)
Densitate	0,85 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

DEPOZITARE

Cutiile trebuie să fie tinute închise într-o zonă rece, uscată, bine ventilată, protejată de lumina directă a soarelui, la temperaturi cuprinse între 5 - 38°C.

SFATURI DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe instrucțiuni- precauții consultați Fișa Tehnică a produsului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro