

BISON® MONTAGEKIT INSTANT GRIP

Adeziv de construcții pe bază de cauciuc neoprenic



DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv de construcții de calitate superioară, cu capacitate de umplere, universal, foarte puternic, pe bază de cauciuc neoprenic. Pentru fixarea ușoară și puternică a materialelor (de construcții) precum: lemn, materiale sintetice, piatră, tencuială și faianță pe diferite suprafețe: beton, piatră, tencuială, lemn, PAL, metal și sintetice. Poate fi utilizat la interior și exterior. Adecvat pentru fixarea materialelor aflate sub tensiune. Permanent elastic. Înlocuiește cu succes cuiele și șuruburile.

DOMENIU DE UTILIZARE

Indicat pentru lipirea puternică a tuturor tipurilor de materiale (de construcții) precum, lemn, piatră, beton, metal și o varietate de materiale sintetice pe aproximativ orice suprafață: piatră, beton, tencuială, lemn, PAL, metal, sintetice etc. Se poate folosi la interior și exterior. Excelent pentru asamblări variate, de ex. cadre de lemn, plinte, praguri, glafuri, panouri de construcție, lambriuri, șipci, benzi din lemn, jgheaburi, semnalizatoare și indicatoare pentru uși, numere de casă, panouri, praguri, plăci ceramice, cârlige de suspendare, prize, cutii.

Nu este indicat pentru zone cu permanentă umiditate și/sau pentru materialele aflate în contact permanent cu apa, pentru oglinzi, piatră naturală, polietilenă (PE) și polipropilenă (PP), PTFE, bitum, spumă pentru polistiren.

PROPRIETĂȚI

- foarte puternic
- aderență inițială foarte puternică
- poate fi folosit la interior și exterior
- ușor de folosit
- elasticitate permanentă
- capacitate de umplere
- potrivit pentru materiale aflate sub tensiune
- potrivit pentru îmbinarea materialelor neporoase
- pentru aplicații universale
- indicat și pentru suprafețe neuniforme
- rezistență la umiditate și căldură

PREGĂTIRE

Condiții de aplicare: Nu utilizați la temperaturi sub +5°C.

Pregătirea suprafețelor: Suprafețele de lipit trebuie să fie curate și uscate, degresate și lipsite de praf. Asigurați-vă ca suprafețele ce urmează a fi lipite sunt solide.

Echipament necesar: Pistol pentru adeziv BISON Power pistol. Un ciocan de cauciuc pentru presare.

APLICARE

Consum specific: Plăci și panouri: aprox: 5-8 m²/kg în funcție de greutatea materialului. Șipci, plinte, cadre de lemn: aprox 4-6 m² suprafața lipită.

Instrucțiuni de utilizare: Tăiați vârful de plastic deasupra filetelui, atașați aplicatorul din plastic și decupați oblic (deschidere de cel puțin 5 mm diametru). Aplicați adeziv în linii sau puncte la o distanță de 20-40 cm în funcție de greutatea materialului. Asigurați-vă că ați aplicat adeziv pe colțuri și de-a lungul marginilor. Așezați plăcile în poziția corectă și presăți ferm printr-o mișcare de alunecare. Se pot efectua modificări de poziție, dacă este cazul. Atunci când lipiți materiale aflate sub tensiune, aplicați metoda "Power

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

Bonding”: fixați materialul, presați și dezlipiți imediat. Lăsați să se usuce adezivul timp de 5 minute, așezați din nou în poziția corectă și presați ferm. Nu mai pot fi făcute ajustări de poziție. Dacă este necesar, asigurați suport materialelor grele până la uscarea completă.

Pete/reziduuri: Petele proaspete se îndepărtează cu Thinner pentru Bison Kit. După uscare, adezivul se îndepărtează doar pe cale mecanică sau cu soluție de îndepărtat vopsea (testați în prealabil).

Sfat: Vă recomandăm Bison Montage Kit Extrem Grip pentru fixarea spumei de polistiren.

Vă recomandăm Bison Poly Max pentru fixarea unui material neporos pe o suprafață neporoasă.

Vă recomandăm Bison Poly Max pentru fixarea materialelor în zone cu umiditate permanentă ridicată și/sau contact prelungit cu apa.

TIMP USCARE

Timp de manipulare: lipește aproape imediat prin utilizarea metodei: “Power Bonding”

Uscare completa: după aprox 48 de ore.

*Timpul de uscare depinde de tipul suprafeței, cantitatea de produs utilizată, nivelul umidității și temperatura mediului ambiant.

PROPRIETĂȚI TEHNICE

Rezistență la apă: bună

Rezistență la temperatură: între -20°C și +100°C

Rezistență la radiații UV: foarte bună

Rezistență la chimicale: bună

Comportamentul la vopsire: foarte bun

Capacitate de umplere: bună

DATE TEHNICE

Baza: cauciuc neoprenic

Culoare: bej

Vâscozitate: pastă

Conținut solid: aprox. 65%

Densitate: aprox 1,25 g/cm³

Punct de aprindere: K1 (<21°C)

Contractare: aprox 34%

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricației. Perioadă limitată de valabilitate după deschiderea ambalajului.

A se păstra foarte bine închis în spații uscate, răcoroase și ferite de îngheț.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro