

GRANIKOT PRIMER

Grund texturat acrilic



GRANIKOT PRIMER este un substrat acrilic în relief, alb, pentru tencuială acrilică și cea cu silicon GRANIKOT, care datorită texturii sale îmbunătățește aspectul, gradul de acoperire, aderența și rezistența tencuielii la suprafețele netede sau inegale. Este substratul ideal pentru suprafețe de interior și exterior vopsite cu vopsele pe bază de apă (plastice, acrilice, elastomerice, reliefate etc.). Este inodor, ușor de utilizat și prietenos cu mediul datorită conținutului scăzut în Substanțe Organice Volatile (SOV).

- **Grund texturat**
- **Îmbunătățește aspectul, putere și aderență a tencuielilor acrilice și siliconice**
- **Este parte din Sistemul Compozit de Izolație Termică Exterioară (ETICS) Vitex Therm**

CULORI

Disponibil în alb și poate fi colorat prin sistemul Vitex Colorfull.

AMBALARE

Culori	3 L	10 L
--------	-----	------

ACOPERIRE

10 – 12 m²/L per strat pe suprafețe pregătite corespunzător.

CONȚINUT DE COV(compuși organici volatili)

Valorile maxime pentru conținutul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria **A/h** „Grunduri de impregnare”, Tip **WB**): **30 g/l**. Acest produs conține maxim **29 g/l** COV (produs gata pentru utilizare).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără praf, grăsime, alte materiale sau vopsea exfoliată.

APLICARE

Se amestecă bine înainte de utilizare. Aplicați un strat cu trafaletul sau pensula diluat cu maximum 3% cu apă. Nu se aplica la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau umiditate relativă de peste 80%. Nu se aplică în ploaie, ceață sau vreme cu vant.

Este uscat la suprafață în 45 de minute și poate fi revopsibil după 3-4 ore cu tencuială Granikot acrilică sau siliconată. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).

Instrumente trebuie să fie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este necesar, cu apă și săpun sau un detergent.



CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	70 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)
Densitate	1,28 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

DEPOZITARE

Cutiile trebuie să fie ținute închise într-o zonă rece, uscat, bine ventilată protejată de lumina directă a soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe instrucțiuni-precauții consultați Fișa Tehnică a produsului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică.

Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

Distribuitor Oficial TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro

YANNIDIS BROS S.A.

P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
www.vitex.gr