

GRIFFON® AQUA MAX

Etanseizant pentru piscine



DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv si etanseizant pe baza de MS – Polymer, fara solvent.

DOMENIU DE UTILIZARE

Lipeste, fixeaza si etanseaza aproape orice tip de material pe aproape orice tip de suprafata. Este indicat pentru piscine, iazuri si agricultura. Indicat pentru toate tipurile de aplicatii in si in jurul piscinelor , cum ar fi margini, placi de gresie, tevi de scurgere, acoperisuri, conducte de evacuare si imbinari de dilatare. Nu este indicat pentru PE, PP, PTFE, PA (nylon), bitum, mortar pur si sticla acrilica.

PROPRIETATI

- Elasticitate permanenta extrem de ridicata
- Aderenta finala foarte puternica
- Rezistenta la radiatii UV
- Rezistenta la apa (cu clor/de mare)
- Durabil
- Nu se contracta 100% adeziv
- Fara solvent
- Nu murdareste marginile

- Rezistenta la temperaturi cuprinse intre -40°C si +100°C
- Poate fi vopsit

PREGATIRE

Condiile de aplicare: Temperatura mediului, a adezivului si a materialelor ce urmeaza a fi lipite nu trebuie sa fie sub +5°C.

Pregatirea suprafetelor: Suprafetele trebuie sa fie curate, lipsite de praf si grasimi. Suprafata poate fi usor umeda. Asigurati-va ca suprafata este robusta . Aplicarea unui grund nu este necesara.

Unelte: Pistol pentru cartus.

APLICARE

Consum: Lipire prin puncte: 5-8 m²/kg. Lipire in linii: 1 cartus pentru aprox 8-15 metri de adeziv (in functie de diametrul duzei de aplicare).

Instructiuni de utilizare:

LIPIRE: Taiati capatul cartusului langa filet si asamblati aplicatorul de plastic. Taiati aplicatorul la un diametru de cel putin 0.5 cm. In functie de greutatea materialului aplicati adezivul in benzi uniforme sau in punctela un interval de 10 si 40 cm. Aplicati intotdeauna adeziv in colturi si de-a lungul marginilor. Asamblati materialele si presati-le sau bateti-le ferm. Se mai pot face corecturi de pozitie, daca este cazul. Asigurati suport materialelor grele. Inchideti bine cartusul dupa utilizare.

ETANSARE: Taiati capatul cartusului langa filet si insurubati aplicatorul de plastic. Taiati aplicatorul la diametrul dorit (in functie de dimensiunea imbinarii). Aplicati etanseizant de la baza si neteziti imbinarea in timp de 10 minute utilizand un deget umed (apa cu lichid de spalat fara lamaine), cutit pentru chit sau o unealta pentru netezit etanseizantului. Inchideti cartusul imediat dupa utilizare.

Pete/reziduuri: Indepartati petele proaspete cu terebentina. Petele uscate se pot indeparta doar mecanic.

Atentie: Deoarece calitatea apei din piscina se schimba in permanenta nu se poate indica durata de viata a acestuia daca produsul este expus permanent la contactul cu apa.

Instructiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

TIMP DE INTARIRE

Formeaza pelicula: dupa aprox 10 minute

Timp de manevrare: dupa aprox 24 ore

Rata de intarire: aprox 2 mm/24 ore

Rezistenta finala: Rezistenta finala dupa aprox 48 ore

*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant.

PROPRIETATI TEHNICE

Rezistenta la apa: foarte buna

Rezistenta la temperatura: de la -40°C pana la +100°C

Rezistenta la radiatii UV: buna

Rezistenta la chimicale: buna

Comportamentul la vopsire: poate fi vopsit cu vopsea acrilica sau alchidica. Cu vopsea alchidica timpul de uscare va fi mai mare.

Testati in prealabil.

Elasticitate: foarte buna

Capacitate de umplere: foarte buna

SPECIFICATII TEHNICE

Baza: MP-Polimer

Culoare: Alb

Viscozitate: Pasta

Continut solid: aprox. 100 %

Densitate: aprox. 1,5 g/cm³

Rezistenta la tractiune: aprox. 250 N/cm²

Rezistenta la forfecare : aprox. 320 N/cm²

Punct de inflamabilitate: K3 (>55°C)

Contractare: aprox. 0 %

Duritate (Shore A): aprox. 60

Alungirea la rupere: aprox. 240 %

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni. A se utiliza inainte de data inscriptionata pe ambalaj (LL/AA): a se vedea ambalajul. Termenul de valabilitate este limitat dupa deschiderea ambalajului. A se depozita in ambalajul original, in locuri uscate, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro