

GRIFFON® S-39 UNIVERSAL

Flux universal fara acizi



DESCRIEREA PRODUSULUI

Flux universal pentru cositoriri, fara acizi.

DOMENIU DE UTILIZARE

Poate fi utilizata pentru cositorirea tuturor metalelor moi (cu exceptia aluminiului si a aliajelor sale) in practic toate ariile de aplicare. A se utiliza in combinatie cu tot felul de aliaje solide de staniu.

PROPRIETATI

- Universal
- Fara acizi
- Efect puternic de curatare
- Rezistenta la temperaturi de max. 375°C
- Se aplica cu peria

STANDARDE / NIVELURI DE CALITATE

EN 29454-1/3.1.1.A: fluxuri de lipit metale moi

PREGATIRE

Unelte necesare:

Ciocan de lipit sau arzator
Aliaje de lipit moi
Burete pentru degresat
Cutter pentru tevi
Perie pentru finisare

Debavurator

Protectie anti-caldura (Griffon Scut anti-caldura)

Panza

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

1. Smirgheluiti suprafetele pentru a fi imbinate corespunzator si curatati (barele de metal) cu un burete abraziv din fibre (Griffon Durolin).
2. Aplicati un strat uniform de flux cu peria pe ambele suprafete ce urmeaza a fi lipite. Evitati sa utilizati flux in exces.
3. Asamblati imediat partile (utilizati numai partile care se imbina perfect). Evitati supraincalzirea fluxului; acest lucru poate compromite lipitura.
4. Incalziti imbinarea uniform pana cand fluxul patrunde in lipitura. Permiteti fluxului sa se topeasca in imbinarea si nu in flacara. Umpleti imbinarea complet cu flux.
5. Curatati si indepartati complet orice reziduu de flux cu apa sau o laveta umeda.
6. Lasati imbinarea sa se raceasca.

Pete/reziduuri: Indepartati imediat petele cu apa.

Atentie: Suprapunerea maxima a racordului sau conexiunii poate sa fie gala cu de 5 ori grosimea peretelui de material ce urmeaza a fi lipit. Toleranta maxima recomandata: 0.1-0.3 mm. Utilizati Scutul de caldura Griffon (Griffon Heat-Shield) pentru a proteja peretii, gresia, tapetul, vopseaua si tencuiala.

SPECIFICATII TEHNICE

Baza: amestec de saruri in vaselina

Culoare: transparent

Densitate: aprox. 1.43 g/cm³

Vascozitate: aprox. 200mPa.s.

Valoare pH: aprox. 3

TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni daca este depozitat in ambalajul sigilat si la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C. Termenul de valabilitate este limitat dupa deschiderea ambalajului. A se depozita

Instructiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

in ambalajul sigilat, in locuri uscate,
racoroase si ferite de inghet.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având in vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro