

Marelac (w)

Lac pentru lemn exterior pe bază de apă



Lac pe bază de apă, inodor, pe bază de rășini poliuretanice (o componentă), adecvat pentru suprafețe din lemn expuse la condiții atmosferice nefavorabile. Este ideal pentru bărci, iahturi, vapoare, tocuri de fereastră și mobilier de lemn. Are proprietăți excelente de lucru și formează o membrană elastică și rezistentă. Conține filtre ultraviolete pentru a proteja lemnul de efectele dăunătoare ale luminii soarelui și aditivi speciali care conferă o impermeabilitate excelentă.

- Lac poliuretan pe bază de apă transparent și inodor
- Respinge apa, cu filtre UV, ideal pentru suprafețe din lemn expuse la condiții meteorologice nefavorabile

CULORI

Disponibil în finisaj transparent lucios.

AMBALARE

transparent lucios	750 mL	2.5L
--------------------	--------	------

ACOPERIRE

12-14 m²/L per strat pe suprafețe pregătite corespunzător.

CONȚINUT DE COV (compuși organici volatili)

Valorile limită ale conținutului maxim de COV acceptate de UE (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria **A/e** "lacuri pentru finisare interioară/exterioară și pentru acoperirea petelor de pe lemn, inclusiv petele opace", tip **WB**): **130 g/l**. Acest produs conține maxim **72 g/l** VOCs (produsul gata de utilizare).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețele trebuie să fie netede, curate și uscate, fără urme de grăsimi sau de rășini și șmirgheluite.

Pe suprafețe noi din lemn se aplică conservant Diaxyl décor.

APLICARE

Se amestecă bine înainte de utilizare. Aplicați unul sau două straturi cu trafaletul, pensula sau pistol diluat până la 10% cu apă. A nu se aplica la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau umiditate relativă peste 80%.

Este uscat după 1-2 ore și poate fi reaplicat după 6-8 ore. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).

Instrumente trebuie să fie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este necesar, cu apă și săpun sau un detergent



CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	80 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)
Densitate	1,05 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811)
Luciu	> 80 units @ 60° (ISO 2813)

DEPOZITARE

Cutiile trebuie să fie depozitate într-o zonă rece, uscat, bine ventilată protejată de lumina directă a soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SECURITATE

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe instrucțiuni-precauții consultați Fișa Tehnică a produsului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro