

Martelite

Vopsea cu effect lovitură de ciocan



Vopsea alchidică pe bază de solvenți cu efect de lovitură de ciocan. Este adecvată pentru protecția și decorarea suprafețelor metalice și conferă o aderență puternică, se usucă repede și prezintă o durabilitate ridicată la condițiile atmosferice nefavorabile. Are proprietăți deosebite de lucru și de uniformizare și se poate aplica direct pe metal fără a fi necesară aplicarea unui strat protector. Conferă o finisare excelentă de efect de lovitură de ciocan.

- **Finisare de lovitură de ciocan**
- **Protecție decorativă pentru suprafețe metalice**
- **Durabilitate excelentă**

CULORI

Disponibil în 13 nuanțe conform cartelei de culoare.

AMBALARE

Culori	750 mL	2.5L
--------	--------	------

ACOPERIRE

8 - 10 m²/L L per strat pregătit în mod corespunzător.

CONȚINUT DE COV(compuși organici volatili)

Valorile maxime pentru conținutul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria **A/i** „Acoperitori unicomponenți cu funcție specială”, Tip **SB**): **500 g/l**. Acest produs conține maxim **499 g/l** COV (produs gata pentru utilizare).

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafețele trebuie curățate cu Solvent T 300, să fie netede și uscate, fără praf, grăsime sau rugina și șlefuit.

Suprafețele metalice lucioase (aluminiiu, oțel galvanizat etc), ar trebui să fie mai întâi acoperite cu Grund pentru suprafețe lucioase sau suprafețe Wash Primer.

APLICARE

Se amestecă bine înainte de utilizare. Se aplică două straturi cu tra-faletul sau pensulă cu parul scurt, fără diluare sau pistol de pulverizare airless diluat până la 5% cu Diluant pentru pistol T 350. A nu se aplica la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau umiditate relativă peste 80%.

Este uscat la atingere după 20-30 de minute și poate fi reaplicat după 16-20 ore.

Tim-pul de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).

Instrumente trebuie să fie curățate imediat după utilizare cu Diluant pentru pistol T 350.



CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	65 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)
Densitate	0,98 ± 0,03 Kg /L (ISO 2811)

DEPOZITARE

Containerele trebuie să fie ținute închise într-o zonă rece, uscată, bine ventilată protejată de lumina directă a soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SECURITATE

Citește eticheta înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni suplimentare solicitați Fișa tehnică de securitate.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro