

RINO[®] SILICON NEUTRAL



- Elongația la rupere: > 200%
- Modulul de elasticitate la 100%: 0,80MPa = 0,8 N/mm²
- Temperatura de aplicare: +5°C până la +40°C
- Temperatura la care rezistă: -50°C până la +150°C

APLICARE

Suprafețele ce urmează a fi etanșate trebuie să fie curate, uscate, fără urme de murdărie, praf, grăsime, rugină sau uleiuri. Suprafețele neporoase trebuie curățate cu solvent. Pentru suprafețele poroase se recomandă folosirea în prealabil a unui primer.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Etanșezant monocomponent, performant, pe bază de oxim care oferă aderență superioară și durabilitate într-o gamă largă de aplicații pentru ferestre și fațade. Aderă și formează o peliculă rezistentă la condițiile atmosferice pe majoritatea materialelor de construcții: sticlă, ceramică, oțel, aluminiu, cărămidă, beton și majoritatea materialelor plastice, etc.

CARACTERISTICI SPECIALE

- Ușor de aplicat.
- Aderență foarte bună la majoritatea materialelor de construcții, inclusiv pe beton și zidărie.
- Durată de viață îndelungată și fără întreținere
- Flexibilitate la depozitare și stocare.
- Poate fi aplicat în rosturi verticale, dar și deasupra capului.

DETALII TEHNICE:

- Compoziția chimică: Silicon cu întărire oxim-neutrală.
- Densitate: 1,33 ± 0,3 g/cm³.
- Timpul de formare a peliculei (25°C și umiditate 50% R.H) - aproximativ 13 min.
- Timpul de întărire: 2,3mm în 18 ore
- Capacitatea de dilatare: ± 25%
- Duritate A Shore: 20

AMBALARE

Salam, 600ml
Culori disponibile: negru, gri

DEPOZITARE

Depozitați produsul într-un loc răcoros și uscat. Termenul de valabilitate este de 12 luni de la data producției, dacă se păstrează la temperaturi < 30°C

INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se evita contactul cu pielea.
A se utiliza numai în spații bine ventilate.
Iritant pentru ochi. A nu se folosi pentru acvarii.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.