

UTILIZARE LA EXTERIOR

APLICARE

DOMENIU DE APLICARE

Pentru toate suprafețe noi sau vechi, cum ar fi tencuiala, betonul sau suprafețe nivelate cu gletiera, după o pregătire adecvată.

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și netede, degresate, fără praf și fără urme de vopsea decojită sau exfoliată.



Pentru a repara orice sururi sau orificii, utilizați chitul acrilic Acrylic Putty.



Suprafețele vechi să fie amorțite în funcție de caz cu Vitosin, Durovit sau Acrylan Unco Eco.

Suprafețe noi realizate din tencuială, beton, ciment, gips-carton etc. trebuie mai întâi grunduite cu Acrylan Unco Eco sau Durovit.



ETAPE

1

Diluați cu apă în proporție de până la 10% și amestecați bine înainte de utilizare.

2

Aplicați primul strat cu pensula, trafoletul sau cu pistolul de vopsit.

3

Aplicați un nou strat după 3-4 ore.

SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35°C și umiditate relativă a aerului <70%. Nu aplicați dacă există riscul de precipitații/îngheț în următoarele 48 de ore.
- Așteptați ca suprafețele noi din ipsos sau beton să se usuce timp de cel puțin 30 de zile înainte de aplicarea vopselei.
- Produsul trebuie să fie colorat exclusiv prin sistemul de colorare Vitec din baza recomandată.

- Așteptați cel puțin 3 săptămâni înainte de a curăța și ștergi suprafețele nou vopsite cu Vito Acrylic. Ștergeți cu apă, folosind un burete moale. În caz de pete persistente, utilizați un detergent blând în color sau apă cu săpun.
- Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă, dacă este necesar, cu apă și săpun sau detergent.
- Reduceți la minimum risipa de vopsea, estimând cantitatea de vopsea de care veți

avea nevoie.

- Acoperiți vopseaua neutilizată în scopul utilizării ulterioare. După aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.
- Nu eliminați deeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită o manipulare specială pentru eliminarea în condiții de siguranță.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși Organici Volatili)



„Acoperiri pentru pereți exteriori pe substrat mineral”. Limita de conținut de COV este de 40 g/L. Conținutul maxim de COV este de 29 g/L (produs gata de utilizare).

PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranță la utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

PERFORMANȚE



5°C-38°C
Permiteți recipientele închise la locuri corozive și uscate.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania are dreptul de a revizui acest tehnic fără a fi necesar să o notăm prealabil.

