

VITO CONCRETE PAINT

Vopsea pe bază de apă pentru ciment

Acoperire texturată pe bază de copolimer de vinil. Prezintă o putere de acoperire mare și o rezistență excepțională la umiditate și intemperii. Are proprietăți de nivelare foarte bune și formează un strat final rezistent, fără fisuri. Poate fi aplicată pe suprafețe pregătite corespunzător, din orice material.



Avantaje:

- Durabilitate mare
- Pentru utilizare la exterior și interior
- Formează un strat final dur, fără fisuri

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

CARACTERISTICI TEHNICE



Vâscozitate

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)

Densitate

1,47 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Gradul de luciu

< 5 unități @ 60° (ISO 2813)

FINISH

Mat

Satin


Luciu



Finisaj mat

CULORI

Disponibil
în nuanța
antracit 985.



ACOPERIRE



Un singur strat

10-12 m²/L

Două straturi

5-6 m²/L

DILUARE



Apă

8-10 %

TIMP DE USCARÉ



Uscare la atingere

30-60 min

Reacoperire

3-4 h

AMBALAJ

Antracit

750 mL

3 L

9 L



UTILIZARE LA EXTERIOR

APLICARE

DOMENIU DE APLICARE

Pentru orice suprafață din ciment.

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie să fie netede, curate și uscate, degresate, fără praf și fără urme de vopsea decojită sau exfoliată.



Pentru a repara orice fisuri sau orificii, utilizați chitul acrilic Acrylic Putty.

Suprafețele vechi acoperite anterior cu vopsele pe bază de apă (amestec de var sau vopsea albă pentru plafoane) trebuie grunduite cu Acrylan Unco Eco, Durovit sau Vitosin.



Suprafețele noi realizate din tencuială, beton, ciment, gips-carton etc. trebuie grunduite mai întâi cu Acrylan Unco Eco.



ETAPE

1

Diluati cu apă în proporție de 8-10% și amestecați bine înainte de utilizare.

2

Aplicați primul strat cu pensula, trafaletul sau cu pistolul de vopsit.

3

Aplicați un nou strat după 3-4 ore.

SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35°C și umiditate relativă a aerului <70%. Nu aplicați dacă există riscul de precipitații/îngheț în următoarele 48 de ore.
- Așteptați ca suprafețele nou betonate să se întărească timp de cel puțin 30 de zile înainte de aplicarea vopselei.
- Așteptați cel puțin 3 săptămâni înainte de a curăța și a spăla suprafețele nou

vopsite cu Vito Concrete Paint. Spălați ușor cu apă, folosind un burete moale. În caz de pete persistente, utilizați un detergent blând incolor sau apă și săpun.

- Uneltele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și, la nevoie, cu apă și săpun sau detergent
- Reduceți la minim risipa de vopsea estimând cantitatea de vopsea de care veți avea nevoie.

- Acoperiți vopseaua neutilizată în scopul utilizării ulterioare. După aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.
- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită o manipulare specială pentru eliminarea în condiții de siguranță.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși Organici Volatili)



„Acoperiri pentru pereți exteriori pe substrat mineral”. Limita de conținut de COV este de **40 g/L**. Conținutul maxim de COV este de **29 g/L** (produs gata de utilizare).

PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

PĂSTRARE



5°C-38°C

Păstrați recipientele închise la loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania are dreptul de a revizui această fișă tehnică fără o notificare prealabilă.

