

Velatura

Substrat Alcidic Alb



Strat protector alchidic alb, mat, pe bază de solvenți. Oferă un strat protector perfect pentru lacuri, mai ales dacă se aplică pe suprafețe de lemn. VELATURA asigură o suprafață excelentă pentru finisarea cu Verolac, Platinum, Aquavit sau cu vopselele de bază aferente. Are capacitate de acoperire mare și un alb impecabil; în același timp se aplică ușor cu peria, se uniformizează foarte bine și are rezistență la flexionare și la sablarea ușoară.

- Putere mare de acoperire
- Excelentă pensuabilitate, nivelare și șlefuire ușoară

CULORI

Disponibil în alb.

AMBALARE

Alb	375 mL	750 mL	2.5 L	5 L
-----	--------	--------	-------	-----

ACOPERIRE

16 - 18 m²/L per strat pe suprafețe pregătite corespunzător.

CONȚINUTUL DE COV (Compuși Organici Volatili)

Valorile maxime acceptate de UE pentru conținutul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria **A/g** „grunduri”, tip **SB**): **350g/l**. Acest produs conține maxim **348 g/l** COV (produsul gata de utilizare).

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafețele trebuie să fie netede, curate și uscate, fără urme de grăsimi, praf, resturi sau vopsea exfoliată.

Pe suprafețe noi din lemn razuiți nodurile și apoi se aplică conservant de lemn Diaxyl Decor.

Pentru a umple orice fisură sau găură folosiți chit acrilic Putty.

APLICARE

Se amestecă bine înainte de utilizare. Aplicați unul sau două straturi cu trafaletul sau pensula diluat până la 5% cu Diluant pentru pensula T 300 sau pistol de pulverizare airless diluat cu până la 5%, cu diluant pentru pistol T 350. A nu se aplica la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau umiditate relativă peste 80%.

Este uscat la atingere după 2-3 ore și se poate aplica după 16-18 ore. În cazul în care suprafața este complet uscată, șmirgheliți cu o hartie abrazivă adecvată pentru a produce o suprafață netedă, îndepărtați praful și apoi se aplică email Vitex pe bază de apă sau solvent. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).

Role curate, perii, pete de podea, etc. se curăță cu Diluant pentru pensula T 300 și apoi cu apă cu săpun sau detergent. Utilizați diluant pentru pistol T 350 pentru a curăța pistoalele de pulverizare.



CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	90 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)
Densitate	1,48 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

DEPOZITARE

Cutiile trebuie să fie depozitate într-o zonă rece, uscat, bine ventilată protejată de lumina directă a soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SECURITATE

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe instrucțiuni-precauții consultați Fișa Tehnică a produsului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro