

Grund anti-rugină

Grund anticoroziv pentru suprafețe metalice



Grund pe bază de rășini alchidice cu protecție excelentă anticoro-zivă. Furnizează un substrat perfect pentru emailuri utilizate pe su-prafețe metalice, adeziune, putere de acoperire, elasticitate și nive-lare excelentă.

- Grund cu uscare rapidă
- Putere ridicată anticorozivă

CULORI

Disponibil pe maro închis și gri.

AMBALARE

Alb	650 mL	2.5 L
-----	--------	-------

ACOPERIRE

12 - 14 m²/L per strat pe suprafețe pregatite în mod corespunzător.

CONȚINUT COV (Compuși Organici Volatili)

Valorile limită pentru conținutul maxim COV în UE (Directivă 2004/42/CE) pentru acest produs (Categorie A/i "Acoperiri de performanță One-pack", Tip SB): **500 g/L**. Acest produs conține maxim **499 g/L** COV (produs gata de utilizare).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR

Suprafețele ar trebui curățate cu Solventul T300 pentru pensula, să fie netede și uscate, fără urme de grăsime, praf, rugină și sablate. În-depărtați vopseala exfoliată de pe suprafețele deja vopsite.

APLICARE

Agitați bine înainte de utilizare. Aplicați unul sau două straturi cu trafaletul sau pensula, diluat până la 5% cu Solventul T300 pentru pen-sula sau pistol de pulverizare fără aer, diluat până la 5% cu ajutorul Solventului T350 pentru pistol de vopsit. Nu aplicați la temperaturi mai mici de 5°C sau mai mari de 35°C și/sau umiditate relativă de peste 80%. Suprafața se uscă după aproximativ 30-60 de minute și poate fi revopsită după 24 de ore. Atunci când suprafața este uscată în pro-funzime, sablați utilizând o hârtie abrazivă pentru a produce o su-prafață netedă, eliminați praful și apoi aplicați oricare email Vitex pe bază de apă sau email pe bază de solvent. Timpul de uscare depinde de condițiile meteo (umiditate și temperatură). Curățați trafaletul, peria, petele de pe podea, etc. folosind Solventul T300 pentru pen-sula și apoi cu apă și săpun sau detergent. Utilizați Solventul T350 pentru pistol de vopsit pentru a curăța pistoalele de vopsit.



CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	80 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)
Densitate	1,55 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

DEPOZITARE

Recipientele trebuie păstrate într-o încăpere răcoroasă, uscată, bine ventilată, protejată împotriva razelor solare directe, la temperaturi cuprinse între 5°C - 38°C.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe instrucțiuni – măsuri de precauție, consultați Fișa Teh-nică de Securitate.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică.

Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro