

BITUMOL

Lac bituminos pentru lipirea membranelor bituminoase

DESCRIERE

BITUMOL este un lac bituminos de tip special, pe bază de bitum special și solvenți. Se usucă rapid, are o aderență perfectă și creează o membrană protectoare, cu o rezistență ridicată la apă, soluții diluate de acizi și alcalii. **BITUMOL** este cel mai ușor de utilizat material pentru lipirea membranelor bituminoase și ca agent anticoroziv pentru suprafețele metalice. Are o aderență perfectă pe suprafețe din beton, beton ușor, metal, lemn, piatră, cărămidă, unde creează o membrană protectoare impermeabilă și dură.

UTILIZĂRI

- Grund pentru lipirea membranelor bituminoase
- Protecție anticorozivă pentru structuri metalice
- Protecția și impermeabilizarea structurilor din beton
- Protecția construcțiilor subterane din lemn

Peste:

1. Plăci de beton
2. Beton cu perlit
3. Beton ușor / mortar de ciment
4. Suprafețe metalice
5. Suprafețe din lemn
6. Piatra
7. Cărămidă

CARACTERISTICI / AVANTAJE

- ✓ Aderență excelentă a membranelor bituminoase la substraturile din beton
- ✓ Gata de utilizare
- ✓ Se aplică cu pensula
- ✓ Rezistență la acizi și baze cu concentrație redusă

LIMITĂRI – INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Este afectat de produsele petroliere.

Nu se aplică pe suprafețele produselor din polistiren (expandat sau extrudat), deoarece conține solvenți organici.

Este inflamabil și nociv dacă este inhalat și se recomandă utilizarea numai într-un spațiu bine ventilat.

Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată și mănuși.

Pentru instrucțiuni și precauții mai detaliate, consultați fișa de date de siguranță (departamentul de vânzări al companiei)

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Ambalare	Recipiente de 20 l – Butoi de 200 l
Culoare	Negru

CARACTERISTICI TEHNICE

Densitate	ASTM D41	0,90-0,95 g/m ³
Vâscozitate Furol 25 °C	ASTM D41	50-80 sec
Reziduu solid după evaporare	ASTM D41	55-65
Penetrabilitatea reziduuului la 25 °C	ASTM D41	20-40 dmm
Solubilitate în tricloretilenă	ASTM D41	> 99%

INSTRUCIUNI DE BAZĂ PENTRU APLICARE

STARE SUPORT

Este necesară pregătirea corespunzătoare a suprafeței substratului pe care se va aplica **BITUMOL**. Reparăm eventualele fisuri sau găuri, îndepărtăm praful, materialele friabile și proeminențele, astfel încât suprafața să fie netedă, curată și uscată.

Condiții de aplicare

Temperatura mediului:

Minimă +5 °C/Maximă +35 °C

Umiditate relativă a aerului:

Maximă 80%.

CONSUM

Consumul variază între aproximativ 0,4-0,5 l/m² pe strat și depinde de tipul și de absorbția suprafeței.

APLICARE

BITUMOL se aplică la rece cu o perie de păr natural, pensulă, rolă sau pistol de vopsit pe întreaga suprafață pe care urmează să fie lipite membranele bituminoase. Se utilizează așa cum este, fără diluare, într-o singură aplicare. După ce se usucă bine (de obicei 24 de ore), astfel încât să se evaporeze solventul pe care îl conține, se lipește membrana bituminoasă cu ajutorul unui arzător. Uscarea depinde de umiditatea și temperatura mediului.

Pentru utilizări pe suprafețe verticale, protecția impermeabilă a betonului sau protecția anticorozivă a suprafețelor metalice, se recomandă aplicarea a cel puțin două straturi.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE**CONDIȚII DE DEPOZITARE**

Se depozitează într-un recipient închis, într-un spațiu acoperit, ferit de surse de căldură și de expunerea directă la radiația solară ,
la temperaturi cuprinse între +5 °C și +38 °C.

CURĂȚAREA UNELTELOR

Curățarea uneltelor se efectuează imediat după utilizare cu benzină. Materialul întărit poate fi îndepărtat numai mecanic.

Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile se bazează pe experiența noastră îndelungată și pe testele de laborator și au ca scop doar descrierea produsului și determinarea aplicației acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final trebuie să verifice dacă produsul este adecvat pentru utilizarea la care este destinat. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, dar nu își asumă în niciun caz răspunderea pentru eventualele daune sau deteriorări cauzate în cazul în care produsul nu a fost utilizat pentru aplicația adecvată și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui prezentul document fără preaviz.

