

GALVANIZE

Grund pentru galvanizare la rece

Este un grund epoxidic anticoroziv excelent, bogat în pulbere de zinc. Oferă o protecție anticorozivă mare și de lungă durată. Este potrivit pentru grunduirea suprafețelor metalice, cum ar fi pompele, conductele și construcțiile metalice din mediul industrial și zonele de pe litoral.



Avantaje:

- Potrivit pentru construcții metalice în medii industriale și zone de litoral
- Protecție anticorozivă mare și de lungă durată

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

CARACTERISTICI TEHNICE



Vâscozitate

90 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Densitate

1,95 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

APLICARE

Pentru grunduirea suprafețelor metalice precum pompele, țevile și construcțiile metalice.

CULORI

Gri



ACOPERIRE



Un singur strat

7-9 m²/L

Două straturi

4-5 m²/L

DILUARE



Până la 5%

- Cu Spray Gun Solvent T350

TIMP DE USCARE



Uscare la atingere

45-60 min

Pentru aplicarea stratului final

9-12 h

AMBALAJ

Gri

375 mL

750 mL



APLICARE

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie curățate cu Brush Solvent T 300, să fie netede și uscate, fără praf, grăsimi sau rugină și șlefuite (pentru suprafețele nou galvanizate este necesară o șlefuire bună).

ETAPELE APLICĂRII

1

Diluati până la 5% cu Spray Gun Solvent T350 și amestecați bine înainte de utilizare.

2

Aplicați unul sau două straturi cu pensula, trafaletul sau pistolul de vopsit.

APLICAREA STRATULUI FINAL



După 9-12 ore, suprafața se șlefuește folosind un șmirghel adecvat. Se șterge suprafața pentru a curăța particulele libere de praf și se aplică orice vopsea emailată pentru suprafețe metalice. Se recomandă:

- Vopsea emailată pe bază de solvenți Verolac, Heavy Metal Silicon

SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35° C și umiditate relativă a aerului <70%. Nu aplicați dacă există riscul de precipitații/îngheț în următoarele 48 de ore.
- Curățați trafaletele, pensulele și pistoalele de vopsit cu Spray Gun

Solvent T-350 și apoi cu apă și săpun sau detergent.

- Reduceți la minim risipa de vopsea, estimând cantitatea de vopsea de care veți avea nevoie.
- Acoperiți vopseaua neutilizată în scopul utilizării ulterioare. După

aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.

- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită o manipulare specială pentru eliminarea în condiții de siguranță.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși Organici Volatili)



„Acoperiri performante monocomponente”
Limita conținutului de COV este de **500 g/L**.
Conținutul maxim de COV este de **499 g/L**
(produs gata de utilizare).

PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică
Tel. +40 213 183 606

PĂSTRARE



5°C-38°C

Păstrați recipientele închise la loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

ISO 9001
14001
CERTIFIED 18001

