

VEROLAC

Email alchidic lucios

Email lucios foarte durabil, pe bază de rășini alchidice, potrivit pentru utilizare la interior și exterior pe suprafețe metalice. Formează o peliculă dură, care își păstrează strălucirea și nuanța neschimbate, chiar dacă este expus intemperiilor sau spălat. Datorită formulei sale speciale, este o vopsea finală anticorozivă excelentă pentru toate tipurile de suprafețe metalice. Se aplică ușor, având o putere de acoperire mare, proprietăți excelente de nivelare și asigurând protecție și finisaj decorativ.



Avantaje:

- Finisaj anticoroziv perfect pentru toate suprafețele metalice din exterior și din interior
- Duritate și putere de acoperire excelente
- Finisaj lucios și nuanțe de culoare care rămân neschimbate în timp

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

CARACTERISTICI TEHNICE



Vâscozitate

70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Densitate

1,21 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
pentru culoarea albă

Gradul de luciu

> 90 unități la 60° (ISO 2813)

ACOPERIRE



Un singur strat

14-16 m²/L

Două straturi

7-8 m²/L

AMBALAJ

Alb, negru, 42 de nuanțe gata de utilizare	180 mL	375 mL	750 mL	2,5 L	5 L
Negru mat	180 mL	375 mL	750 mL	2,5 L	

FINISAJ

Mat	Satinat	Lucios
✓		Finisaj lucios

DILUARE



Până la 5%

- Pentru aplicare cu pensula, diluare cu Brush Solvent T300
- Pentru aplicare prin pulverizare, diluare cu Spray Gun Solvent T350

TIMP DE USCARE



Uscare la atingere


2-3 h

Reacoperire

20-24 h

CULORI

Alb, negru,
negru mat și 42
de nuanțe gata
de utilizare



MOSTRE DE CULOARE - PALETARE



SUPRAFEȚE METALICE

APLICARE

DOMENIU DE APLICARE

Pentru toate tipurile de suprafețe metalice.

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie curățate cu Brush Solvent T300, să fie netede și uscate, degresate, fără praf sau rugină și trebuie șlefuite.



Suprafețele metalice trebuie acoperite cu un grund anticoroziv (Anti-Rust Primer, Minio Primer sau Metal Primer).



Suprafețele metalice lucioase (aluminiiu, oțel zincat etc.) trebuie mai întâi acoperite cu grund pentru suprafețe lucioase (Primer for Glossy Surfaces) sau grund de spălare (Wash Primer).



ETAPE

1

Diluati cu până la 5% cu Brush Solvent T300 pentru aplicare cu pensula sau cu Spray Gun Solvent T350 pentru aplicare prin pulverizare și amestecați bine înainte de utilizare.

2

Aplicați primul strat cu pensula, trafaletul sau pistolul de vopsit.

3

Aplicați un nou strat după 20-24 ore.

SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35° C și umiditate relativă a aerului <80%. Pentru utilizare la exterior, nu aplicați dacă există riscul de precipitații/îngheț în următoarele 48 de ore.
- Curățați trafaletul și pensulele cu Brush Solvent T300 și apoi cu apă și săpun sau detergent. Folosiți Spray Gun

Solvent T350 pentru a curăța pistoalele de vopsit.

- Așteptați cel puțin 30 de zile înainte de a curăța și a spăla suprafețele nou vopsite cu Verolac.
- Reduceți la minim risipa de vopsea, estimând cantitatea de vopsea de care veți avea nevoie.

- Acoperiți vopseaua neutilizată în scopul utilizării ulterioare. După aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.
- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită o manipulare specială pentru eliminarea în condiții de siguranță.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși Organici Volatili)



„Acoperiri performante monocomponente”.
Limita de conținut COV este de **500 g/L**.
Conținutul maxim de COV este de **495 g/L**
(produs gata de utilizare).

PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică
Tel. +40 213 183 606

DEPOZITARE



5°C-38°C

Păstrați recipientele închise la loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.



VITEX S.A., P.O. Box. 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00 | Tel. +30 210 5589500, Fax +30 210 4835007 | www.vitex.gr

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT



Versiunea: 08.2021 (Această fișă cu date tehnice înlocuiește toate versiunile anterioare)