

VISTO READY FINE

Glet de finisare gata de utilizare

Glet alb gata de utilizare pentru suprafețe mari, sub formă de pastă, adecvat pentru pereți de la interior și tavane din ipsos, plăci din gips-carton și suprafețe din beton și pentru finisajul îmbinărilor. Are proprietăți de umplere excelente, se aplică și se șlefuieste foarte ușor, creând o suprafață foarte netedă și uniformă, ce poate fi vopsită cu vopsele emulsionate sau emailate.



Avantaje:

- Gata de utilizare
- Aplicare și șlefuire foarte ușoare
- Acoperire perfectă
- Finisaj neted și uniform
- Poate fi depozitat după deschiderea ambalajului
- Aplicare curată, cu formare minimă de praf

CARACTERISTICI PRODUS

ACOPERIRE



1 kg/m² pentru o grosime a stratului de 0,5 mm

TIMP DE USCARE



Uscat la atingere
2-3 h

CULORI

Alb



AMBALAJ

Alb

5 kg

18 kg



VITEX S.A.
P.O. BOX 139 IMEROS TOPOS ASPROPYRGOS
GR 19300
17
VISTO READY FINE
Decl. performanță nr.: VIT-CPR-0032,1

Type 3A -EN 13963
Materiale de îmbinare pentru
plăci de gips carton

Reacție la foc

A2-s1,d0

Rezistență la îndoire

>50 N

APLICARE

DOMENIU DE UTILIZARE

Glet de finisare pentru pereți interior și tavane din ipsos, plăci de gips-carton și suprafețe din beton.

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și netede, lipsite de praf, grăsimi și materie desprinsă.

APLICARE

ETAPE

1

Gletul este gata de utilizare. Amestecați bine înainte de utilizare și, când este nevoie, adăugați apă.

2

Aplicați primul strat folosind un șpaclu sau un pistol de vopsit și lăsați să se usuce.

3

După 4-6 aplicații al doilea strat cu mișcări încrucișate și lăsați să se usuce. Șlefuiți după 3-4 ore cu un șmirghel cu granulația 200 sau mai mare și curățați suprafața.

SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35°C și umiditate relativă a aerului <80%.
- După aplicare, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.

- Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este nevoie, cu apă și săpun sau detergent.
- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza

freatică. Materialul nefolosit necesită o manipulare specială pentru eliminarea în siguranță.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

DEPOZITARE



5°C-38°C

Recipientele se păstrează închise, la loc umbros, ferit de razele directe ale soarelui, timp de maximum 24 luni de la data de producție.

MĂSURI DE PRECAUȚIE



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

